

APARELHO 600 FILLER 4:1 PRETO 4L

SKU: WND-600/4PR

Aparelho bicomponente de secagem rápida e fácil lixagem, oferece excelente enchimento e cobertura. Garante um acabamento suave e profissional.

SOBRE

O Aparelho 600 Filler 4:1 é um primário bicomponente de alta performance, formulado para oficinas profissionais que exigem excelência e eficiência. Em conformidade com as normas de COV, este aparelho de secagem rápida e fácil lixagem garante um excelente enchimento e uma cobertura superior, proporcionando um acabamento suave e uniforme para a repintura automóvel.

Disponível em três cores (branco, cinzento e preto), o Aparelho 600 Filler 4:1 oferece uma base robusta para a aplicação da Wandabase, resultando num acabamento rápido e de elevada qualidade. A sua composição acrílica garante durabilidade e facilidade de aplicação, tornando-o indispensável para reparações eficazes.

Características e Aplicação:

- **Substratos Adequados:** Acabamentos existentes (incluindo acrílicos termoplásticos), imprimações ácidas, betumes de poliéster, superfícies de aço descobertas e imprimações epóxi de 2 componentes.
- **Preparação da Superfície:**
  - Acabamentos existentes: Desengordurar e lixar com lixa seca P220-P320 ou lixa húmida P400-P600.
  - Betumes de poliéster: Lixar com lixa seca P220-P320.
  - Superfícies de aço descobertas: Desengordurar e lixar com lixa P80-P180.
- **Rácio de Mistura (por volume):**
  - 4 partes de Aparelho 600 Filler 4:1.
  - 1 parte de Endurecedor 340 Filler 4:1.
  - 10% de Diluentes Wanda (opcional).

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

- **Vida de Mistura:** 60 minutos a 20°C.
- **Equipamento:** Pistola de pulverização com bico de 1.6-2.0mm, pressão de aplicação de 1.6-2.0 bar.
- **Aplicação:** Aplicar 1 a 3 demãos simples, permitindo 5 a 10 minutos de evaporação entre demãos. Se for efetuada secagem forçada, aguardar um mínimo de 5-7 minutos de evaporação antes de cozer.
- **Espessura da Película:** 40-50 µm por demão.
- **Tempos de Secagem (Seco para lixar):**
  - A 20°C: 3 horas.
  - A 60°C: 30-40 minutos.
- **Rendimento Teórico:** 10 m²/litro de tinta não diluída, aplicada a 50 µm. O rendimento prático pode variar conforme a forma da peça, rugosidade da superfície e método de aplicação.
- **Lixagem Recomendada:** P400-P500 para lixagem a seco; P800-P1000 para lixagem a húmido.
- **Repintabilidade:** Compatível com todos os acabamentos Wanda.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Guncleaner ou diluente nitrocelulósico.
- **Armazenamento:** Prazo de validade de 24 meses, a temperaturas entre 5°C e 40°C.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA