

APARELHO 630 2K EPOXY 1L

SKU: WND-630/1

Aparelho epóxi bicomponente de alta performance para repintura automóvel. Oferece proteção anticorrosiva e pode ser lixado ou usado como acabamento direto.

SOBRE

O Aparelho 630 2K Epoxy da Wanda é uma solução premium bicomponente, concebida especificamente para as necessidades das oficinas profissionais de repintura automóvel. Proporciona uma proteção anticorrosiva excecional e é extremamente versátil, adaptando-se a uma vasta gama de projetos, desde reparações que exigem lixagem a acabamentos mais finos sem lixagem. Este aparelho epóxi garante resultados consistentes e duradouros, otimizando o processo de repintura de automóveis e veículos comerciais.

Características e Aplicação:

- Primário epóxi bicomponente de alta performance com proteção anticorrosiva.
- Adequado para uma vasta gama de substratos, incluindo acabamentos existentes, betumes de poliéster, aço, aço zincado, alumínio, laminados de poliéster, madeira e imprimaciones de electrocapas OEM.
- Disponível em duas versões de aplicação: lixável para maior espessura e não lixável para espessura reduzida.
- Compatível com todos os acabamentos, primários/aparelhos e betumes Wanda.

Instruções de Aplicação - Versão Lixável:

- **Preparação da Superfície:**
  - Desengordure e lixe:
    - Acabamentos existentes, betumes de poliéster, aparelho pulverizável de poliéster, aço, aço zincado: P280-P320.
    - Alumínio: Scotch Brite Vermelho.

        - Madeira, madeira contraplacada: P180-P220.
    - Para imprimaciones de electrocapas OEM, basta uma limpeza e desengorduramento completos.
- **Rácio de Mistura (por volume):**
    - 100: Aparelho 630 2K Epoxy
    - 50: Endurecedor 360 2K Epoxy
    - 40: Diluentes Wanda (100 Slow / 110 Standard / 120 Rapid)
- **Equipamento:**
    - Bico de fluido: 1,6-2,0 mm
    - Pressão de aplicação: 1,6-2,0 bar
- **Aplicação:**
    - Aplique 1 a 3 camadas simples.
    - Tempo de evaporação entre demãos: 5-10 minutos.
    - Espessura por camada: 40-50 µm.
    - Para aplicação com trincha, misture apenas o aparelho com o endurecedor, sem diluente.
- **Tempos de Secagem (temperatura do objeto):**
    - Seco para lixar (20 °C / 60 °C): 8 horas / 45 minutos.
    - Para acabamentos (20 °C / 60 °C):
        - Massas de poliéster: 45 min / 15 min.
        - Aparelho pulverizável de poliéster: 45 min / 15 min.
        - Aparelhos/Monocamadas: 30 min / 10 min.

Instruções de Aplicação - Versão Non Sanding:

- **Preparação da Superfície:** (Idêntica à versão lixável)
    - Desengordure e lixe:
        - Acabamentos existentes, betumes de poliéster, aparelho pulverizável de poliéster, aço, aço zincado: P280-P320.
        - Alumínio: Scotch Brite Vermelho.
        - Madeira, madeira contraplacada: P180-P220.
    - Para imprimaciones de electrocapas OEM, basta uma limpeza e desengorduramento completos.
- **Rácio de Mistura (por volume):**
    - 100: Aparelho 630 2K Epoxy
    - 50: Endurecedor 360 2K Epoxy
    - 26: Diluentes Wanda (100 Slow / 110 Standard / 120 Rapid)
- **Equipamento:**
    - Bico de fluido: 1,3-1,6 mm
    - Pressão de aplicação: 1,7-2,2 bar
- **Aplicação:**
    - Aplique 1 única camada.
    - Tempo de evaporação antes de acabamentos: 45 minutos.
    - Espessura por camada: 20-25 µm.
    - Para aplicação com trincha, misture apenas o aparelho com o endurecedor, sem diluente.
- **Tempos de Secagem (temperatura do objeto):** (Idênticos à versão lixável para endurecido/repintura)
    - Endurecido (20 °C / 60 °C): 8 horas / 45 minutos.

- Para acabamentos (20 °C / 60 °C):
  - Massas de poliéster: 45 min / 15 min.
  - Aparelho pulverizável de poliéster: 45 min / 15 min.
  - Aparelhos/Monocamadas: 30 min / 10 min.

Informações Adicionais:

- **Vida de mistura:** 6 horas a 20 °C.
- **Uso teórico:**
  - Versão Lixável: 405 m²/litro pronto para uso com camada de 1 mícron.
  - Versão Non Sanding: 398 m²/litro pronto para uso com camada de 1 mícron.
- **Limpeza do equipamento:** Utilize Guncleaner ou um diluente nitrocelulósico.
- **Tintado:** Pode ser misturado com Wanda Topcoat 2K MAX ou Wanda Topcoat 2K 420 até 5% por volume.
- **Caducidade:** Aparelho 630 2K Epoxy: 18 meses. Endurecedor 360 2K Epoxy: 1 ano.
- **COV (2004/42/IIB(c)(540)540):** O teor de COV da versão lixável pronta para uso é máx. 540 g/litro.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA