



APARELHO AUTOSURFACER UV CINZA CLARO 750ML

SKU: SK-541694

Aparelho UV monocomponente Sikkens para reparações rápidas. Secagem em 5 minutos, ideal para profissionais que buscam eficiência e acabamento superior.

SOBRE

O Aparelho Autosurfacer UV da Sikkens é uma solução inovadora da AkzoNobel, especificamente desenvolvida para oficinas auto que procuram máxima eficiência e qualidade em pequenas reparações. Este aparelho monocomponente, livre de isocianatos e de secagem ultra-rápida por luz UV, otimiza drasticamente os tempos de processo e garante acabamentos profissionais de excelência.

Características e Aplicação:

- Aparelho monocomponente, isento de isocianatos, com secagem exclusiva por luz UV.
- Ideal para pequenas reparações, permitindo reduzir o tempo no processo de repintura devido à sua secagem ultrarrápida (apenas 5 minutos com luz UV).
- **Substratos Adequados:** Acabamentos existentes, aço, alumínio, aço galvanizado, poliéster laminado com fibra de vidro, betumes de poliéster e Sikkens Polysurfacer. Pode ser aplicado sobre peças plásticas onde tenha sido aplicado o 1K All Plastics Primer. Não aplicar sobre primários ácidos (Washprimers).
- **Preparação da Superfície:** Limpar e eliminar qualquer contaminação. Pré-lavar com água tépida e detergente, enxaguar. Realizar a lixagem final a P320 (peças electro-primadas de origem) ou P220 (betumes de poliéster e Polysurfacer), P400 (zonas de contorno). Lixagem final a seco P500 ou a água P1000.
- **Agitação:** Agitar o produto durante 30 segundos antes de usar.
- **Viscosidade:** 15-16 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Configuração da Pistola:** Bico de fluido 1.2-1.4 mm. Pressão de aplicação: 1.7-2.2 bar (entrada da pistola), HVLP máx. 0.6-0.7 bar.
- **Aplicação:** Aplicar uma primeira demão sobre a superfície lixada. Seguidamente, aplicar uma segunda

demão, mais pequena em superfície. O Autosurfacar UV possui um certo grau de transparência para assegurar a correta secagem da camada. Evitar carregar até à cobertura total, pois um excesso de espessura pode causar falta de aderência. Permitir 2 minutos de evaporação a 20°C entre demãos. Não aplicar abaixo de 15°C para evitar retenção de dissolventes e perdas de brilho.

- **Secagem UV:** Mínimo de 5 minutos de exposição constante com lâmpada UV a 400 W, posicionando a lâmpada a 30-40 cm de distância da superfície. O tempo total de secagem não deve exceder 15 minutos.
- **Espessura de Camada:** Utilizando a aplicação recomendada, atinge 80-100 µm.
- **Rendimento Teórico:** 525 m²/litro para uma espessura de camada seca de 1 µm.
- **Repintura:** Compatível com todas as pinturas de acabamento Sikkens.
- **Limpeza de Equipamento:** Utilizar dissolventes Sikkens ou desengordurantes à base de dissolvente.
- **Proteção Pessoal:** É necessário utilizar equipamentos de proteção UV (mangas compridas, óculos e máscara facial completa) e proteção respiratória adequada com fornecimento de ar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

