

APARELHO MULTI USE FILLER PRO CINZA ESCURO 3L

SKU: SK-523125

Aparelho profissional de alta espessura, bicomponente e de secagem rápida. Ideal para repintura de veículos, lixável ou não lixável, com máxima versatilidade.

SOBRE

O Aparelho Multi Use Filler Pro Cinza Escuro é uma solução versátil e de alta performance, desenvolvida para responder às exigências de oficinas de repintura automóvel profissional. Este aparelho bicomponente de secagem rápida garante resultados excecionais, seja como base lixável ou não lixável, otimizando o fluxo de trabalho na sua oficina. Para garantir a sua segurança, é recomendada a utilização de proteção respiratória adequada.

A sua formulação avançada permite uma aplicação eficiente e um excelente preenchimento, essencial para uma preparação de superfície impecável antes do acabamento. A flexibilidade do Multi Use Filler Pro é notável, podendo ser aplicado sobre diversos substratos para uma aderência superior e durabilidade prolongada.

Versatilidade e Aplicação:

- Pode ser utilizado como aparelho lixável ou não lixável.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos existentes, Aço, Electroimprimação OEM, Washprimer Sikkens, Laminado de poliéster reforçado com fibra de vidro (GRP), Betumes de poliéster, Sikkens Polysurfacer, Primer Surfacer EPII.
- Para sistemas que exigem o mais alto nível de qualidade, recomenda-se aplicar sobre Sikkens Washprimer, com um tempo mínimo de 15 minutos de evaporação a 20ºC após a aplicação.
- Disponível nas cores Cinzento Claro e Cinzento Escuro, que podem ser misturados em diferentes rácios para obter a escala de cinzentos apropriada.

Aplicação Lixável (Sanding):

- **Rácio de Mistura:**
  - 5 partes de Multi Use Filler Pro
  - 1 parte de P25 / P35 Hardener
  - 1 parte de Plus Reducer
- **Pistola Recomendada:** 1.8-2.0 mm
- **Pressão de Aplicação:** 2-4 bar de entrada na pistola
- **Camadas:** 2-3 camadas
- **Evaporação entre Camadas:** 5-10 minutos a 20°C
- **Tempo de Secagem:** 3 horas a 20°C ou 25-30 minutos a 60°C
- **Lixagem Final:** P400-P500 (seco)
- **Grossura de Camada (por camada):** 50 - 60 µm (3 camadas: 150 - 180 µm)

Aplicação Non Sanding (Non Sanding):

- **Rácio de Mistura:**
  - 6 partes de Multi Use Filler Pro
  - 1 parte de Multi Use Filler Pro Hardener non sanding
  - 3 partes de Multi Use Filler Pro Thinner non sanding
- **Pistola Recomendada:** 1.2-1.5 mm
- **Pressão de Aplicação:** 2-4 bar de entrada na pistola
- **Camadas:** 1 camada
- **Evaporação:** 15 minutos a 20°C
- **Repintar antes de:** 24 horas a 20°C (a 20°C). Se este tempo for excedido, lixar a superfície com P500 a seco ou P1000 a água.
- **Grossura de Camada (por camada):** 15 - 20 µm

Informações Adicionais:

- **Vida da Mistura (pot life):** 1 hora a 20°C (ambas as versões lixável e não lixável).
- **Rendimento Teórico (mistura pronta a usar a 1 µm de grossura de camada em seco):** 400 m²/litro (lixável) / 366 m²/litro (não lixável).
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar limpador de pistolas à base de solvente ou diluentes Sikkens.
- Repintável com todos os produtos de acabamento Sikkens.
- Para peças flexíveis, pode ser elastificado com Elast-O-Actif e aplicado sobre plásticos previamente tratados com um primário para plásticos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.