

BASE 2K TOPCOAT 420 42-05 BINDER 1L

SKU: WTC-42-05/1

Monocapa 2K de alto brilho e durabilidade superior. Conforme COV, ideal para todas as reparações sobre primários Wanda e acabamentos existentes. Secagem ultrarrápida.

SOBRE

O Wanda 2K Topcoat 420 é uma tinta de acabamento de brilho direto monocomponente, totalmente em conformidade com a legislação COV, formulada para satisfazer as exigências das oficinas de repintura automóvel. Este produto versátil é ideal para uma vasta gama de reparações, desde pequenos retoques a repinturas completas, e pode ser aplicado sobre primários Wanda e acabamentos existentes. Garante um excelente brilho, um aspeto final impecável e durabilidade excecional, tudo com um tempo de secagem rápido, otimizando o fluxo de trabalho na sua oficina.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Tinta de acabamento 2K direta.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes, Wanda 610 1K Plastic Primer, Wanda 650 Filler HB 5:1 White/Grey/Black, Wanda 660 1K Etch Primer, Wanda 670 Filler HB 4:1 Grey, Wanda 640 Filler Multi, Wanda 600 Filler 4:1, Wanda 620 Primer Grey/Dark, Wanda 2K Epoxy Primer.
- **Preparação da Superfície:** Lixar a seco com P400-P500 ou a húmido com P800-P1000. Desengordurar a superfície com Wanda Degreaser.
- **Rácio de Mistura (por volume):**
  - 2 partes: Wanda 2K Topcoat 420
  - 1 parte: 330 Hardener HS
  - 20%: 140 Diluente HS / 190 Diluente HS Slow
- **Viscosidade de Aplicação:** 17-22 segundos (Copo DIN 4 a 20 °C).
- **Vida da Mistura:** 45 minutos a 20 °C.

- **Equipamento Recomendado:**
  - Pistola de gravidade
  - Bico de fluido: 1,2-1,5 mm
  - Pressão de aplicação: 1,7-2,2 bar (HVLP: máx. 0,7 bar no cabeçal)
- **Aplicação:** Aplicar uma primeira demão fina, seguida de uma demão completa após o tempo de evaporação indicado.
- **Evaporação entre Demãos:** 1-3 minutos a 20 °C.
- **Evaporação antes de Secagem Forçada:** 5 minutos a 20 °C.
- **Tempos de Secagem (manuseamento):**
  - A 20 °C: 12 horas
  - A 60 °C: 30 minutos
- **Espessura:** 25-30 µm por demão (50-60 µm de camada seca total).
- **Rendimento Teórico:** 7-8 m²/litros (para espessura de camada seca de 50-60 µm).
- **Redução de Brilho:** Para um nível de brilho menor, pode ser adicionado o Wanda 2K Topcoat 420 42-00 Gloss Corrector.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Wanda Guncleaner.
- **Armazenamento:** Manter entre 5 °C e 40 °C. Básicos: 4 anos. Endurecedores/Diluentes: 1 ano.

Nota de Segurança: Utilize sempre proteção respiratória adequada. A AkzoNobel Vehicle Refinishes recomenda o uso de uma máscara com fornecimento de ar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA