

**BASE 2K TOPCOAT 420 42-10 YELLOW OXIDE 1L****SKU:** WTC-42-10/1

Base monocamada de secagem rápida com brilho superior e durabilidade excecional, ideal para acabamentos profissionais em todas as reparações.

SOBRE

A Base 2K Topcoat 420 42-10 Yellow Oxide é uma solução monocamada de alto desempenho, formulada para oficinas auto que procuram um acabamento de brilho superior, durabilidade e rapidez de secagem. Em total conformidade com a legislação COV, esta base é perfeitamente adequada para aplicação sobre aparelhos e primários Wanda, bem como em acabamentos existentes, garantindo resultados profissionais consistentes e eficientes para todo o tipo de reparações.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Tinta de base monocamada 2K de alto brilho.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes, Wanda 610 1K Plastic Primer, Wanda 650 Filler HB 5:1, Wanda 660 1K Etch Primer, Wanda 670 Filler HB 4:1, Wanda 640 Filler Multi, Wanda 600 Filler 4:1, Wanda 620 Primer, Wanda 2K Epoxy Primer.
- **Preparação da Superfície:** Lixar a seco com P400-P500 ou a húmido com P800-P1000. Desengordurar com Wanda Degreaser.
- **Rácio de Mistura (por volume):** 2 partes de Wanda 2K Topcoat 420 : 1 parte de 330 Hardener HS : 20% de 140 Thinner HS / 190 Thinner HS Slow.
- **Viscosidade de Aplicação:** 17-22 segundos (Copo DIN 4 a 20 °C).
- **Equipamento Recomendado:** Pistola de gravidade com bico de fluido de 1,2-1,5 mm e pressão de aplicação de 1,7-2,2 bar. Para HVLP, máximo 0,7 bar na cabeça.
- **Aplicação:** Aplicar uma primeira demão fina, seguida de uma demão completa após o tempo de evaporação indicado.

- **Evaporação entre Demãos:** 1-3 minutos a 20 °C. Antes de secagem em estufa, aguardar 5 minutos.
- **Tempos de Secagem (20 °C / 60 °C):**
 - Seco ao pó: 90 minutos (a 20 °C)
 - Seco ao toque: 6-8 horas (a 20 °C)
 - Seco para manusear: 12 horas (a 20 °C) / 30 minutos (a 60 °C)
- **Espessura de Película Seca:** 25-30 µm por demão.
- **Rendimento Teórico:** 7-8 m²/litro (para uma espessura de camada seca de 50-60 µm).
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Wanda Guncleaner.
- **Ajuste de Brilho:** Para níveis de brilho inferiores, pode ser adicionado o Wanda 2K Topcoat 420 42-00 Gloss Corrector.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

