

BASE 2K TOPCOAT 420 42-12 REDDISH YELLOW 1L

SKU: WTC-42-12/1

Tinta de acabamento 2K brilho direto para oficinas profissionais. Cor Reddish Yellow, alta durabilidade, excelente brilho e secagem rápida para todas as reparações.

SOBRE

A Wanda 2K Topcoat 420 na cor Reddish Yellow é uma tinta de acabamento brilho direto, desenvolvida para proporcionar um acabamento impecável e duradouro em repinturas automóveis. Esta monocamada de alta performance, em conformidade com as normas COV, é a solução ideal para oficinas que procuram qualidade e eficiência, oferecendo excelente brilho, durabilidade e uma secagem rápida para todo o tipo de reparações.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Tinta de acabamento brilho direto 2K (dois componentes).
- **Conformidade COV:** Sim, cumpre com a legislação COV.
- **Secagem:** Rápida, otimizando o tempo de trabalho na oficina.
- **Acabamento:** Oferece excelente brilho e aspeto final, com elevada durabilidade.
- **Substratos Adequados:** Pode ser aplicada sobre primários e aparelhos Wanda (como 610 1K Plastic Primer, 650 Filler HB 5:1, 660 1K Etch Primer, 670 Filler HB 4:1, 640 Filler Multi, 600 Filler 4:1, 620 Primer Grey/Dark, 2K Epoxy Primer) e acabamentos OEM existentes.
- **Preparação da Superfície:** Lixar a seco com P400-P500 ou a húmido com P800-P1000. Desengordurar a superfície com Wanda Degreaser.
- **Ratio de Mistura:**
  - 2 partes: Wanda 2K Topcoat 420
  - 1 parte: 330 Hardener HS
  - 20%: 140 Thinner HS / 190 Thinner HS Slow (Diluente)
- **Viscosidade da Mistura:** 17-22 segundos (Copa DIN 4 a 20°C).

- **Vida da Mistura:** 45 minutos a 20°C.
- **Equipamento de Aplicação:** Pistola de gravidade com bico de fluido de 1,2-1,5 mm e pressão de aplicação de 1,7-2,2 bar.
- **Método de Aplicação:** Aplicar uma primeira demão fina, seguida de uma demão completa após o tempo de evaporação.
- **Evaporação entre demãos:** 1-3 minutos a 20°C.
- **Evaporação antes de secagem em estufa:** 5 minutos a 20°C.
- **Tempos de Secagem (Seco para Manipular):**
  - 20°C: 12 horas
  - 60°C (temperatura do objeto): 30 minutos
- **Espessura da Camada:** 25-30 µm por demão. Rendimento teórico de 7-8 m²/litro para 50-60 µm de camada seca.
- **Ajuste de Brilho:** Para um nível de brilho menor, pode-se adicionar o Wanda 2K Topcoat 420 42-00 Gloss Corrector (disponível separadamente).
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Wanda Guncleaner.
- **Proteção:** Recomenda-se o uso de proteção respiratória adequada, como uma máscara com fornecimento de ar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA