

BASE 2K TOPCOAT 420 42-14 LIGHT YELLOW 1L

SKU: WTC-42-14/1

Tinta de acabamento 2K de alta qualidade, brilho excecional e secagem rápida para todas as reparações automóveis. Cumpre normas COV e garante durabilidade.

SOBRE

A Wanda 2K Topcoat 420 é uma tinta de base monocapa de alta performance, desenvolvida para oficinas auto profissionais que procuram um brilho excecional, durabilidade e uma aplicação eficiente. Esta solução de repintura automotiva cumpre com a legislação de COV e é ideal para todos os tipos de reparações, garantindo um aspeto final impecável e uma secagem rápida para otimizar o fluxo de trabalho.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Tinta de acabamento 2K de alta qualidade, à base de resinas acrílicas e de poliéster, que oferece um brilho excelente, aspeto final superior e durabilidade notável.
- **Conformidade:** Monocamada que cumpre integralmente com a legislação COV.
- **Substratos Adequados:** Aplicável sobre primários e aparelhos Wanda, bem como sobre acabamentos OEM existentes. Inclui Wanda 610 1K Plastic Primer, Wanda 650 Filler HB, Wanda 660 1K Etch Primer, Wanda 670 Filler HB, Wanda 640 Filler Multi, Wanda 600 Filler, Wanda 620 Primer e Wanda 2K Epoxy Primer.
- **Preparação da Superfície:** Lixar a seco com P400-P500 ou a húmido com P800-P1000. Desengordurar a superfície com Wanda Degreaser.
- **Rácio de Mistura:**
  - 2 partes: Wanda 2K Topcoat 420
  - 1 parte: 330 Hardener HS (Endurecedor HS)
  - 20%: 140 Thinner HS / 190 Thinner HS Slow (Diluente HS)
- **Viscosidade da Mistura:** 17-22 segundos (Copo DIN 4 a 20 °C).
- **Vida da Mistura:** 45 minutos a 20 °C.

- **Equipamento de Aplicação:**
  - Pistola de gravidade: Bico de fluído de 1,2-1,5 mm
  - Pressão de aplicação: 1,7-2,2 bar
  - HVLP: 0,7 bar máximo no cabeçal
  - Consultar o manual do utilizador da pistola para mais detalhes.
- **Aplicação:** Aplicar uma primeira demão fina, seguida de uma demão completa após o tempo de evaporação indicado. O tempo pode variar dependendo das circunstâncias no momento da aplicação.
- **Evaporação entre Demãos:** 1-3 minutos a 20 °C.
- **Evaporação Antes do Secagem em Estufa:** 5 minutos a 20 °C.
- **Tempos de Secagem (a 20 °C):**
  - Seco ao pó: 90 minutos
  - Seco ao tato: 6-8 horas
  - Seco para manipular: 12 horas
- **Tempos de Secagem (a 60 °C):**
  - Seco para manipular: 30 minutos
- **Espessura:** 25-30 µm por demão.
- **Rendimento Teórico:** 7-8 m²/litro (para uma espessura de camada seca de 50-60 µm). A cobertura prática pode variar.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilize Wanda Guncleaner.
- **Proteção:** Utilize proteção respiratória adequada. A AkzoNobel Vehicle Refinishes recomenda o uso de uma máscara com fornecimento de ar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

25/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.