

BASE 2K TOPCOAT 420 42-16 BRIGHT YELLOW 1L

SKU: WTC-42-16/1

Base 2K de alto rendimento, garante acabamento brilhante e duradouro. Ideal para reparações rápidas, em conformidade com as normas COV e ótima cobertura.

SOBRE

A Base 2K Topcoat 420 da Wanda é uma solução de acabamento de elevado desempenho, desenvolvida para satisfazer as exigências das oficinas de repintura automóvel. Embora seja categorizada para a otimização de pesquisa como 'Base', este produto é, na verdade, uma tinta de acabamento direto monocamada. Em conformidade com a legislação COV, oferece um brilho superior e um aspeto final impecável, ideal para todo o tipo de reparações, garantindo durabilidade e uma secagem rápida. A sua formulação permite uma aplicação versátil sobre diversos substratos, desde primários a acabamentos existentes, tornando-a numa escolha eficiente para profissionais que procuram resultados de excelência.

Características e Aplicação:

- **Preparação da Superfície:** Lixar a seco com P400-P500 ou a húmido com P800-P1000. Limpar a superfície com o Desengordurante Wanda.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes, Wanda 610 1K Plastic Primer, Wanda 650 Filler HB 5:1 (Branco/Cinzento/Preto), Wanda 660 1K Etch Primer, Wanda 670 Filler HB 4:1 (Cinzento), Wanda 640 Filler Multi, Wanda 600 Filler 4:1, Wanda 620 Primer (Cinzento/Escuro) e Wanda 2K Epoxy Primer.
- **Rácio de Mistura:**
  - 2 partes: Wanda 2K Topcoat 420
  - 1 parte: 330 Hardener HS
  - 20%: 140 Thinner HS / 190 Thinner HS Slow
- **Viscosidade:** 17-22 segundos (Copo DIN 4 a 20 °C).
- **Equipamento de Aplicação:**

    - Bico de Fluido: 1,2-1,5 mm (pistola de gravidade)
    - Pressão de Aplicação: 1,7-2,2 bar (pistola de gravidade), Máx. 0,7 bar (HVLP no cabeçal)
- **Método de Aplicação:** Aplicar uma primeira demão fina, seguida de uma demão completa após o tempo de evaporação indicado.
- **Evaporação entre Camadas:** 1-3 minutos a 20 °C.
- **Evaporação antes de Secagem em Estufa:** 5 minutos a 20 °C.
- **Tempo de Vida da Mistura:** 45 minutos a 20 °C.
- **Tempos de Secagem:**
    - 20 °C: Seco ao pó: 90 minutos; Seco ao tato: 6-8 horas; Seco para manipular: 12 horas.
    - 60 °C (temperatura do objeto): Seco para manipular: 30 minutos.
- **Espessura por Camada:** 25-30 µm.
- **Rendimento Teórico:** 7-8 m²/litro (para uma espessura de camada seca de 50-60 µm).
- **Correção de Brilho:** Para um nível de brilho inferior, pode ser adicionado o Wanda 2K Topcoat 420 42-00 Gloss Corrector.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Wanda Guncleaner.
- **Proteção:** Utilizar proteção respiratória adequada. A AkzoNobel Vehicle Refinishes recomenda o uso de uma máscara com fornecimento de ar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA