

BASE 2K TOPCOAT 420 42-30 RED MAROON TRANSP. 1L

SKU: WTC-42-30/1

Base monocapa 2K de alta qualidade para reparação automóvel. Oferece brilho superior, durabilidade e secagem rápida, ideal para oficinas profissionais.

SOBRE

Wanda 2K Topcoat 420 é uma base monocapa de alto brilho, formulado para cumprir a legislação COV. Ideal para oficinas auto que procuram um produto versátil e de alta performance, este topcoat garante um acabamento impecável, durabilidade superior e secagem rápida, adequado para todo o tipo de reparações em veículos.

Características e Benefícios:

- Acabamento monocapa que cumpre integralmente a legislação COV.
- Adequado para aplicação sobre uma vasta gama de aparelhagens, imprimações Wanda e acabamentos existentes.
- Proporciona excelente brilho, aspeto final e durabilidade excecional.
- Com um tempo de secagem rápido, é ideal para otimizar o fluxo de trabalho em oficinas.

Preparação da Superfície:

- Lixar a seco com P400-P500 ou a húmido com P800-P1000.
- Utilizar Wanda Degreaser para uma desengorduragem eficaz e completa.

Substratos Adequados:

- Acabamentos OEM existentes
- Wanda 610 1K Plastic Primer
- Wanda 650 Filler HB 5:1 Branco/Cinzento/Preto

- Wanda 660 1K Etch Primer
- Wanda 670 Filler HB 4:1 Cinzento
- Wanda 640 Filler Multi
- Wanda 600 Filler 4:1
- Wanda 620 Primer Cinzento/Escuro
- Wanda 2K Epoxy Primer

Rácio de Mistura (por volume):

- 2 partes: Wanda 2K Topcoat 420
- 1 parte: 330 Hardener HS
- 20%: 140 Thinner HS / 190 Thinner HS Slow

Viscosidade da Mistura:

- 17-22 segundos (Copo DIN 4 a 20 °C).
- Vida útil da mistura: 45 minutos a 20 °C.

Equipamento e Aplicação:

- Utilizar a régua Wanda W3.
- Pico de fluido recomendado: 1,2-1,5 mm.
- Pressão de aplicação: 1,7-2,2 bar (pistola de gravidade).
- Aplique uma primeira demão fina, seguida de uma demão completa.
- Evaporação entre demãos: 1-3 minutos a 20 °C.
- Evaporação antes de secar em cabine: 5 minutos a 20 °C.
- Espessura por demão: 25-30 µm.

Tempos de Secagem:

- A 20 °C:
  - Seco ao pó: 90 minutos
  - Seco ao toque: 6-8 horas
  - Seco para manipular: 12 horas
- A 60 °C (temperatura do objeto):
  - Seco para manipular: 30 minutos

Rendimento Teórico:

- 7-8 m²/litro (para uma espessura de camada seca de 50-60 µm). A cobertura prática pode variar dependendo de vários fatores como a forma do objeto, rugosidade da superfície e método de aplicação.

Limpeza do Equipamento:

- Utilizar Wanda Guncleaner.

Proteção:

- Utilizar proteção respiratória adequada. A AkzoNobel Vehicle Refinishes recomenda o uso de uma máscara com fornecimento de ar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA