

BASE 2K TOPCOAT 420 42-32 ORANGE RED TRANSP. 1L

SKU: WTC-42-32/1

Base monocapa 2K de alta qualidade, em conformidade com COV. Ideal para todas as reparações, oferece brilho excecional e secagem rápida.

SOBRE

O Wanda 2K Topcoat 420 é uma base monocapa de alta performance, especialmente formulado para oficinas auto profissionais. Em conformidade com a legislação COV, este produto versátil garante um brilho excecional, um aspeto final impecável e durabilidade superior, ideal para todos os tipos de reparações, desde pequenas intervenções a repinturas completas. A sua secagem rápida otimiza o fluxo de trabalho, assegurando resultados de qualidade superior.

Características e Aplicação:

- **Tipo de produto:** Acabamento monocapa 2K, em conformidade com a legislação COV, apto para aplicar sobre aparelhos, primários e acabamentos existentes.
- **Substratos adequados:** Acabamentos OEM existentes, Wanda 610 1K Plastic Primer, Wanda 650 Filler HB 5:1 Branco/Cinza/Preto, Wanda 660 1K Etch Primer, Wanda 670 Filler HB 4:1 Cinza, Wanda 640 Filler Multi, Wanda 600 Filler 4:1, Wanda 620 Primer Cinza Claro/Escuro, Wanda 2K Epoxy Primer.
- **Preparação da superfície:** Lixar a seco com P400-P500 ou a húmido com P800-P1000. Utilizar desengordurante Wanda.
- **Rácio de mistura:**
  - 2 partes: Wanda 2K Topcoat 420
  - 1 parte: 330 Endurecedor HS
  - 20%: 140 Diluente HS / 190 Diluente HS Lento
- **Viscosidade:** 17-22 segundos (Copo DIN 4 a 20 °C).
- **Equipamento de aplicação:**

    - Pistola de gravidade: Bico de fluido 1.2-1.5 mm
    - Pressão de aplicação: 1.7-2.2 bar (consulte o manual do utilizador da pistola)
    - HVLP: 0.7 bar máx. na cabeça
- **Aplicação:** Aplicar uma camada fina, seguida de uma camada completa após o tempo de evaporação indicado. O tempo pode variar dependendo das circunstâncias no momento da aplicação.
- **Evaporação entre camadas:** 1-3 minutos a 20 °C.
- **Evaporação antes de secar em cabine:** 5 minutos a 20 °C.
- **Vida da mistura:** 45 minutos a 20 °C.
- **Espessura por camada:** 25-30 µm.
- **Rendimento teórico:** 7-8 m²/litro (para uma espessura de camada seca de 50-60 µm). A cobertura prática depende de vários fatores.
- **Tempos de secagem:**
    - A 20 °C: Seco ao pó: 90 minutos; Seco ao toque: 6-8 horas; Seco para manipular: 12 horas.
    - A 60 °C (temperatura do objeto): Seco para manipular: 30 minutos. Após o ciclo de secagem, permita que o produto arrefeça completamente à temperatura ambiente antes de manipular.
- **Redução de brilho:** Se for necessário um nível de brilho menor, pode-se adicionar o Wanda 2K Topcoat 420 42-00 Gloss Corrector.
- **Limpeza do equipamento:** Utilizar Wanda Guncleaner.
- **Proteção:** Utilizar proteção respiratória adequada. A AkzoNobel Vehicle Refinishes recomenda o uso de uma máscara com fornecimento de ar.
- **Armazenamento:** Os básicos Wanda Topcoat 2K 420 MM têm validade de 4 anos, e o 330 Endurecedor HS e os diluentes (140 Diluente HS / 190 Diluente HS Lento) têm validade de 1 ano, ambos a temperaturas entre 5 °C e 40 °C.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

25/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.