


## BASE 2K TOPCOAT 420 42-34 OXIDE RED 1L

**SKU:** WTC-42-34/1

Base monocamanda Wanda 2K Topcoat 420 de alto brilho e durabilidade. Conforme COV, ideal para qualquer reparação com secagem rápida e aspeto impecável.

---

### SOBRE

O Wanda 2K Topcoat 420 é uma base monocamada de brilho direto, formulado para otimizar o processo de repintura em oficinas profissionais. Este produto de elevada qualidade cumpre as normas de COV, sendo ideal para aplicação sobre primários e bases Wanda, bem como acabamentos existentes. Garante um excelente brilho, aspeto impecável e durabilidade para todos os tipos de reparações, com um tempo de secagem rápido.

**Características e Aplicação:**

- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes, Wanda 610 1K Plastic Primer, Wanda 650 Filler HB 5:1 Branco/Cinza/Preto, Wanda 660 1K Etch Primer, Wanda 670 Filler HB 4:1 Cinza, Wanda 640 Filler Multi, Wanda 600 Filler 4:1, Wanda 620 Primer Cinza Claro/Escuro, Wanda 2K Epoxy Primer.
- **Preparação da Superfície:** Lixar em seco com P400-P500 ou em húmido com P800-P1000. Utilizar Wanda Degreaser para uma limpeza eficaz.
- **Rácio de Mistura (por volume):**
  - 2 partes: Wanda 2K Topcoat 420
  - 1 parte: 330 Hardener HS
  - 20% (opcional): 140 Thinner HS / 190 Thinner HS Slow
- **Viscosidade:** 17-22 segundos (Copo DIN 4 a 20 °C).
- **Equipamento (Pistola de Gravidade):**
  - Bico de fluido: 1,2-1,5 mm
  - Pressão de aplicação: 1,7-2,2 bar (Consultar manual do utilizador da pistola).
- **Aplicação:** Aplicar primeiro uma demão fina, seguida de uma demão completa após o tempo de evaporação

indicado. O tempo de evaporação entre demãos é de 1-3 minutos a 20 °C. Antes de secar em cabine, aguardar 5 minutos para evaporação.

- **Tempos de Secagem:**
  - **A 20 °C:**
    - Seco ao pó: 90 minutos
    - Seco ao tato: 6-8 horas
    - Seco para manipular: 12 horas
  - **A 60 °C:**
    - Seco para manipular: 30 minutos
- **Espessura e Rendimento Teórico:** A espessura recomendada por demão é de 25-30 µm. O rendimento teórico é de 7-8 m²/litro para uma espessura de camada seca de 50-60 µm, dependendo de fatores como a forma do objeto, rugosidade da superfície, método e circunstâncias de aplicação.
- **Correção de Brilho (Opcional):** Se for necessário um nível de brilho menor, pode ser adicionado o Wanda 2K Topcoat 420 42-00 Gloss Corrector (consultar ficha técnica específica).
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Wanda Guncleaner.
- **Proteção:** Utilizar proteção respiratória adequada. A AkzoNobel Vehicle Refinishes recomenda o uso de uma máscara com fornecimento de ar.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

## SOBRE A MARCA