

BASE 2K TOPCOAT 420 42-36 BRIGHT RED 1L

SKU: WTC-42-36/1

Monocamada acrílica 2K de alta qualidade, em conformidade com a legislação COV, ideal para reparações automóveis. Garante brilho superior, durabilidade e secagem rápida para acabamentos profissionais.

SOBRE

O Wanda 2K Topcoat 420 é uma monocamada acrílica de alto desempenho, formulada para satisfazer as mais exigentes oficinas de repintura automóvel. Em total conformidade com a legislação COV, este produto oferece um brilho excecional, um aspeto final impecável e uma durabilidade superior, tudo com um tempo de secagem rápido. É a solução perfeita para uma vasta gama de reparações, desde pequenos retoques a repinturas completas, assegurando resultados profissionais e duradouros.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Tinta de base monocamada acrílica 2K em conformidade com a legislação COV.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes, Wanda 610 1K Plastic Primer, Wanda 650 Filler HB 5:1 (Branco/Cinzento/Preto), Wanda 660 1K Etch Primer, Wanda 670 Filler HB 4:1 (Cinzento), Wanda 640 Filler Multi, Wanda 600 Filler 4:1, Wanda 620 Primer (Cinzento/Escuro), Wanda 2K Epoxy Primer.
- **Preparação da Superfície:** Lixar a seco com P400-P500 ou a húmido com P800-P1000. Desengordurar com Wanda Degreaser.
- **Rácio de Mistura (por volume):**
  - 2 partes de Wanda 2K Topcoat 420
  - 1 parte de 330 Hardener HS (Endurecedor HS)
  - 20% de 140 Thinner HS ou 190 Thinner HS Slow (Diluente HS ou Diluente HS Lento)
- **Viscosidade da Mistura:** 17-22 segundos (Copa DIN 4 a 20 °C).
- **Vida Útil da Mistura (Pot Life):** 45 minutos a 20 °C.
- **Equipamento Recomendado:**

    - Pistola de Gravidade: Bico de fluido 1,2-1,5 mm, Pressão de aplicação 1,7-2,2 bar.
    - HVLP: Pressão máxima de 0,7 bar na cabeça.
- **Aplicação:** Aplicar uma camada fina, seguida de uma camada completa após o tempo de evaporação indicado.
- **Evaporação entre camadas:** 1-3 minutos a 20 °C.
- **Evaporação antes de secagem em cabine:** 5 minutos a 20 °C.
- **Espessura por Camada:** 25-30 µm.
- **Rendimento Teórico:** 7-8 m²/litro (para uma espessura de camada seca de 50-60 µm).
- **Tempos de Secagem (a 20 °C / a 60 °C):**
    - Seco ao pó: 90 minutos / N/A
    - Seco ao toque: 6-8 horas / N/A
    - Seco para manipular: 12 horas / 30 minutos
- **Correção de Brilho:** Para um nível de brilho inferior, pode ser adicionado Wanda 2K Topcoat 420 42-00 Gloss Corrector.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Wanda Guncleaner.

O Wanda 2K Topcoat 420 é um acabamento de confiança para profissionais que procuram eficiência e qualidade superior nas suas reparações diárias. A sua facilidade de aplicação e rápida secagem otimizam o fluxo de trabalho na oficina, garantindo resultados consistentes e um acabamento premium em cada trabalho.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA