

BASE 2K TOPCOAT 420 42-40 VIOLET RED TRANSP. 1L

SKU: WTC-42-40/1

Monocapa 2K para repintura automóvel profissional. Oferece brilho superior, aspeto final impecável e durabilidade. Secagem rápida e em conformidade COV.

SOBRE

Descubra a Wanda 2K Topcoat 420, uma tinta de base monocamada de brilho direto, desenvolvida para oficinas de repintura automóvel que exigem resultados de excelência. Em conformidade com a legislação COV, este topcoat oferece um brilho superior, aspeto final impecável e durabilidade excecional, com a vantagem de uma secagem rápida. Ideal para todos os tipos de reparações, pode ser aplicada sobre aparelhos e primários Wanda, bem como acabamentos existentes.

A Wanda 2K Topcoat 420 é formulada com resinas acrílicas e de poliéster, garantindo um desempenho robusto. É compatível com uma vasta gama de substratos, incluindo acabamentos OEM existentes, e diversos primários e aparelhos Wanda, como o 610 1K Plastic Primer, 650 Filler HB, 660 1K Etch Primer, 670 Filler HB, 640 Filler Multi, 600 Filler 4:1, 620 Primer e 2K Epoxy Primer. Para preparar a superfície, lixe a seco com P400-P500 ou a húmido com P800-P1000 e desengordure com Wanda Degreaser.

Instruções de Aplicação:

- **Rácio de Mistura:** 2 partes de Wanda 2K Topcoat 420, 1 parte de 330 Hardener HS, 20% de 140 Thinner HS / 190 Thinner HS Slow.
- **Viscosidade:** 17-22 segundos (Copa DIN 4 a 20 °C).
- **Equipamento:** Pistola de gravidade com bico de fluido de 1,2-1,5 mm e pressão de aplicação de 1,7-2,2 bar.
- **Aplicação:** Comece com uma camada fina, seguida de uma camada completa após o tempo de evaporação indicado.

- **Evaporação entre Camadas (a 20 °C):** 1-3 minutos entre demãos; 5 minutos antes do secador.
- **Tempos de Secagem (a 20 °C):** Seco ao pó: 90 minutos; Seco ao toque: 6-8 horas; Seco para manipular: 12 horas.
- **Tempos de Secagem (a 60 °C):** Seco para manipular: 30 minutos (após o arrefecimento completo).
- **Espessura da Camada:** 25-30 µm por demão.
- **Rendimento Teórico:** 7-8 m²/litro para uma espessura de camada seca de 50-60 µm.
- **Ajuste de Brilho:** Para um nível de brilho inferior, pode adicionar-se Wanda 2K Topcoat 420 42-00 Gloss Corrector.
- **Limpeza:** Use Wanda Guncleaner para a limpeza do equipamento.
- **Proteção:** Utilize proteção respiratória adequada; a AkzoNobel Vehicle Refinishes recomenda uma máscara com subministro de ar.
- **Armazenamento:** Básicos de Wanda Topcoat 2K 420 MM: 4 anos (5 °C - 40 °C). Endurecedor 330 Hardener HS e Diluentes 140 Thinner HS / 190 Thinner HS Slow: 1 ano (5 °C - 40 °C).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA