

**BASE 2K TOPCOAT 420 42-42 BRIGHT MAROON TRANSP. 1L****SKU:** WTC-42-42/1

Base monocapa 2K de alta qualidade, em conformidade com COV. Proporciona brilho superior e secagem rápida para reparações automóveis profissionais.

SOBRE

O Wanda 2K Topcoat 420 é uma base monocapa de alto desempenho, formulado para oficinas auto profissionais. Este topcoat oferece um brilho superior e durabilidade excepcional, garantindo acabamentos impecáveis com secagem rápida e plena conformidade com a legislação COV. É a solução ideal para todos os tipos de reparações automóveis.

Características e Benefícios:

- Acabamento monocapa 2K direto, em conformidade com as normas COV.
- Excelente brilho, aspeto final e durabilidade.
- Secagem rápida para maior eficiência na oficina.
- Adequado para aplicação sobre primários, aparelhos e acabamentos existentes da linha Wanda.
- Versátil, apto para todo o tipo de reparações.

Preparação da Superfície:

- Lixar a seco com P400-P500 ou a húmido com P800-P1000.
- Utilizar o desengordurante Wanda para limpeza.

Substratos Adequados:

- Acabamentos OEM existentes.
- Primários e aparelhos Wanda (Wanda 610 1K Plastic Primer, Wanda 650 Filler HB 5:1, Wanda 660 1K Etch

Primer, Wanda 670 Filler HB 4:1, Wanda 640 Filler Multi, Wanda 600 Filler 4:1, Wanda 620 Primer, Wanda 2K Epoxy Primer).

Rácio de Mistura (por volume):

- 2 partes de Wanda 2K Topcoat 420
- 1 parte de 330 Hardener HS
- 20% de 140 Thinner HS / 190 Thinner HS Slow

Aplicação:**• Equipamento:**

- Pistola de gravidade com bico de fluido: 1,2-1,5 mm.
- Pressão de aplicação: 1,7-2,2 bar.
- Aplicar uma camada fina, seguida de uma camada completa após o tempo de evaporação indicado.
- **Evaporação entre camadas:** 1-3 minutos a 20 °C.
- **Evaporação antes de secagem em cabine:** 5 minutos a 20 °C.

Tempos de Secagem (20 °C / 60 °C):

- Seco ao pó: 90 minutos / Não especificado
- Seco ao toque: 6-8 horas / Não especificado
- Seco para manipular: 12 horas / 30 minutos

Dados Técnicos Adicionais:

- **Viscosidade:** 17-22 segundos (Copa DIN 4 a 20 °C).
- **Vida da mistura:** 45 minutos a 20 °C.
- **Espessura por camada:** 25-30 µm.
- **Rendimento teórico:** 7-8 m²/litro (para uma espessura de camada seca de 50-60 µm).
- **Limpeza do equipamento:** Utilizar Wanda Guncleaner.

INFORMAÇÃO TÉCNICA**SOBRE A MARCA**



Base 2K Topcoat 420 42-42 Bright Maroon Transp. 1L

