

BASE 2K TOPCOAT 420 42-44 VIOLET TRANSP. 1L

SKU: WTC-42-44/1

Base monocapa Wanda 2K Topcoat 420 para reparação automóvel. Brilho superior, secagem rápida e durabilidade excecional. Cumpre normas COV.

SOBRE

O Wanda 2K Topcoat 420 é uma base monocamada de brilho direto, formulado para oficinas auto profissionais que procuram excelência em repintura automóvel.
Compatível com a legislação de COV, este produto oferece um brilho superior, um acabamento impecável e durabilidade excecional, com a vantagem de um tempo de secagem rápido. É ideal para todos os tipos de reparações, garantindo resultados de alta qualidade sobre uma vasta gama de substratos, desde aparelhos e primários Wanda até acabamentos OEM existentes.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Acabamento monocapa 2K.
- **Compatibilidade:** Apto para aplicação sobre aparelhos e primários Wanda, bem como acabamentos existentes OEM e outros substratos, incluindo Wanda 610 1K Plastic Primer, Wanda 650 Filler HB 5:1 White/Grey/Black, Wanda 660 1K Etch Primer, Wanda 670 Filler HB 4:1 Grey, Wanda 640 Filler Multi, Wanda 600 Filler 4:1, Wanda 620 Primer Grey/Dark e Wanda 2K Epoxy Primer.
- **Preparação da Superfície:** Lixar a seco com P400-P500 ou a húmido com P800-P1000. Utilizar o desengordurante Wanda para limpeza.
- **Rácio de Mistura:**
  - 2 partes de Wanda 2K Topcoat 420
  - 1 parte de 330 Hardener HS
  - 20% de 140 Thinner HS / 190 Thinner HS Slow (Diluente)
- **Viscosidade:** 17-22 segundos (Copa DIN 4 a 20 °C).

- **Equipamento:** Bico de fluido de 1,2-1,5 mm. Pressão de aplicação de 1,7-2,2 bar (consultar o manual do utilizador da pistola).
- **Aplicação:** Aplicar uma camada fina, seguida de uma camada completa.
- **Evaporação entre Camadas:** 1-3 minutos a 20 °C.
- **Evaporação antes de Secagem Forçada:** 5 minutos a 20 °C.
- **Vida da Mistura:** 45 minutos a 20 °C.
- **Tempos de Secagem:**
  - **20 °C:** Seco ao pó (90 minutos), Seco ao toque (6-8 horas), Seco para manusear (12 horas).
  - **60 °C (temperatura do objeto):** Seco para manusear (30 minutos).
- **Espessura:** 25-30 µm por demão.
- **Rendimento Teórico:** 7-8 m²/litro (para uma espessura de camada seca de 50-60 µm). O rendimento prático depende de vários fatores.
- **Corretor de Brilho:** Para reduzir o nível de brilho, pode ser adicionado Wanda 2K Topcoat 420 42-00 Gloss Corrector.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Wanda Guncleaner.
- **Proteção:** Utilizar proteção respiratória adequada; a AkzoNobel Vehicle Refinishes recomenda o uso de uma máscara com fornecimento de ar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA