

BASE 2K TOPCOAT 420 42-50 BLUE TRANSP. 1L

SKU: WTC-42-50/1

Base monocamanda 2K de alto brilho e secagem rápida, ideal para todas as reparações. Proporciona excelente durabilidade e aspeto final em oficinas.

SOBRE

O Wanda 2K Topcoat 420 é uma base monocamada de alta performance, concebido para oficinas profissionais que procuram excelência em repintura automóvel. Em conformidade com a legislação COV, este produto oferece um brilho superior, aspeto final impecável e durabilidade excecional, com um tempo de secagem rápido que otimiza o fluxo de trabalho.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Tinta de acabamento brilho direto de dois componentes (2K), que cumpre as normas de COV.
- **Uso Recomendado:** Adequada para aplicação sobre primários e bases Wanda, bem como sobre acabamentos existentes. Ideal para todos os tipos de reparações em veículos comerciais ligeiros e automóveis.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes, Wanda 610 1K Plastic Primer, Wanda 650 Filler HB 5:1 White/Grey/Black, Wanda 660 1K Etch Primer, Wanda 670 Filler HB 4:1 Grey, Wanda 640 Filler Multi, Wanda 600 Filler 4:1, Wanda 620 Primer Grey/Dark, Wanda 2K Epoxy Primer.
- **Preparação da Superfície:** Lixar em seco com P400-P500 ou em húmido com P800-P1000. Utilizar Wanda Degreaser para limpeza.
- **Rácio de Mistura (por volume):**
  - 2 partes: Wanda 2K Topcoat 420
  - 1 parte: 330 Hardener HS
  - 20%: 140 Thinner HS / 190 Thinner HS Slow (Diluente)

- **Viscosidade de Aplicação:** 17-22 segundos (Copo DIN 4 a 20 °C).
- **Equipamento Recomendado:** Pistola de gravidade com bico de fluido de 1,2-1,5 mm e pressão de aplicação de 1,7-2,2 bar. Para HVLP, máximo 0,7 bar no cabeçal.
- **Aplicação:** Aplicar uma primeira demão fina, seguida de uma demão completa após o tempo de evaporação indicado.
- **Evaporação entre demãos:** 1-3 minutos a 20 °C.
- **Evaporação antes de secagem em cabine:** 5 minutos a 20 °C.
- **Vida da Mistura:** 45 minutos a 20 °C.
- **Espessura por Camada:** 25-30 µm.
- **Rendimento Teórico:** 7-8 m²/litro (para uma espessura de camada seca de 50-60 µm). A cobertura prática pode variar.
- **Tempos de Secagem (temperatura do objeto):**
  - **20 °C:**
    - Seco ao pó: 90 minutos
    - Seco ao toque: 6-8 horas
    - Seco para manipular: 12 horas
  - **60 °C:**
    - Seco para manipular: 30 minutos
- **Corretor de Brilho:** Para um nível de brilho menor, pode-se adicionar Wanda 2K Topcoat 420 42-00 Gloss Corrector.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Wanda Guncleaner.

Armazenamento:

- Wanda Topcoat 2K 420: 4 anos a temperaturas entre 5 °C e 40 °C.
- 330 Hardener HS: 1 ano a temperaturas entre 5 °C e 40 °C.
- Diluentes (140 Thinner HS / 190 Thinner HS Slow): 1 ano a temperaturas entre 5 °C e 40 °C.

Recomenda-se a utilização de proteção respiratória adequada, como uma máscara com fornecimento de ar, conforme as diretrizes da AkzoNobel Vehicle Refinishes.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA