

BASE 2K TOPCOAT 420 42-52 BRIGHT BLUE TRANSP. 1L

SKU: WTC-42-52/1

Base monocamanda Wanda 2K Topcoat 420 de alto brilho e secagem rápida, ideal para reparações em oficinas. Excelente aspeto final e durabilidade.

SOBRE

O Wanda 2K Topcoat 420 é uma base monocamada de brilho direto, formulado para oficinas auto que procuram resultados de excelência. Em conformidade com a legislação COV, este produto oferece um brilho superior, aspeto final impecável e durabilidade excecional. É a solução ideal para todos os tipos de reparações, garantindo um processo eficiente com secagem rápida.

Este topcoat é apto para aplicação sobre primários e aparelhos Wanda, bem como sobre acabamentos existentes, sendo versátil para todas as necessidades de reparação. Proporciona um aspeto final brilhante e duradouro.

Características e Aplicação:

- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes; Wanda 610 1K Plastic Primer; Wanda 650 Filler HB 5:1 White/Grey/Black; Wanda 660 1K Etch Primer; Wanda 670 Filler HB 4:1 Grey; Wanda 640 Filler Multi; Wanda 600 Filler 4:1; Wanda 620 Primer Grey/Dark; Wanda 2K Epoxy Primer.
- **Preparação da Superfície:** Lixar a seco com P400-P500 ou a húmido com P800-P1000. Desengordurar com Desengordurante Wanda.
- **Rácio de Mistura:**
  - 2 partes de Wanda 2K Topcoat 420
  - 1 parte de 330 Hardener HS
  - 20% de 140 Diluente HS / 190 Diluente HS Slow
- **Viscosidade:** 17-22 segundos (Copo DIN 4 a 20 °C).
- **Equipamento (Pistola de Gravidade):**

    - Bico de fluido: 1,2-1,5 mm
    - Pressão de aplicação: 1,7-2,2 bar
- **Método de Aplicação:** Aplique uma primeira demão fina, seguida de uma demão completa após o tempo de evaporação indicado.
- **Evaporação entre demãos:** 1-3 minutos a 20 °C.
- **Evaporação antes de secagem em estufa:** 5 minutos a 20 °C.
- **Vida da Mistura:** 45 minutos a 20 °C.
- **Tempos de Secagem (a 20 °C):**
    - Seco ao pó: 90 minutos
    - Seco ao tato: 6-8 horas
    - Seco para manipular: 12 horas
- **Tempos de Secagem (a 60 °C - temperatura do objeto):**
    - Seco para manipular: 30 minutos
- **Espessura por demão:** 25-30 µm.
- **Rendimento Teórico:** 7-8 m²/litro (espessura de camada seca de 50-60 µm).
- **Polimento:** Pronto a polir pelo menos 1 hora após arrefecimento completo à temperatura ambiente (após um ciclo de secagem a 60°C).
- **Correção de Brilho:** Se for necessário um brilho menor, pode-se adicionar Wanda 2K Topcoat 420 42-00 Gloss Corrector.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilize o Limpa-pistolas Wanda.
- **Armazenamento:** Básicos: 4 anos (5-40 °C). Endurecedor/Diluentes: 1 ano (5-40 °C).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

25/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.