

BASE 2K TOPCOAT 420 42-60 GREEN (YELLOW) TRANSP. 1L

SKU: WTC-42-60/1

Monocapa de brilho direto de alta performance para reparações automóveis. Oferece brilho, durabilidade e secagem rápida para a oficina.

SOBRE

A **Base 2K Topcoat 420 Wanda** é uma monocapa de brilho direto de alta performance, desenvolvida especificamente para as necessidades das oficinas auto profissionais. Em conformidade com a legislação de COV, este produto inovador garante um acabamento excecional, alta durabilidade e tempos de secagem otimizados, tornando-o ideal para todo o tipo de reparações de veículos. A sua formulação avançada, baseada em resinas acrílicas e de poliéster, permite uma aplicação versátil sobre uma vasta gama de substratos, assegurando resultados consistentes e de elevada qualidade.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Monocapa de brilho direto em conformidade com a legislação de COV.
- **Acabamento:** Excelente brilho, aspeto final impecável e durabilidade superior.
- **Secagem:** Rápida, otimizando o tempo de trabalho na oficina.
- **Matérias-primas:** Resinas acrílicas e de poliéster.
- **Versatilidade:** Apto para todo o tipo de reparações automóveis.
- **Substratos Adequados:**
  - Acabamentos OEM existentes.
  - Wanda 610 1K Plastic Primer.
  - Wanda 650 Filler HB 5:1 White/Grey/Black.
  - Wanda 660 1K Etch Primer.
  - Wanda 670 Filler HB 4:1 Grey.
  - Wanda 640 Filler Multi.

    - Wanda 600 Filler 4:1.
    - Wanda 620 Primer Grey/Dark.
    - Wanda 2K Epoxy Primer.
- **Preparação da Superfície:** Lixar a seco com P400-P500 ou a húmido com P800-P1000. Desengordurar com Wanda Degreaser.
- **Rácio de Mistura:**
    - 2 partes: Wanda 2K Topcoat 420
    - 1 parte: 330 Hardener HS
    - 20%: 140 Thinner HS / 190 Thinner HS Slow
- **Viscosidade:** 17-22 segundos (Copo DIN 4 a 20 °C).
- **Vida Útil da Mistura:** 45 minutos a 20 °C.
- **Equipamento de Aplicação (Pistola de Gravidade):**
    - Bico de fluido: 1,2-1,5 mm.
    - Pressão de aplicação: 1,7-2,2 bar (HVLP: 0,7 bar máx. no cabeçal).
- **Método de Aplicação:** Primeiro aplique uma demão fina, seguida de uma demão completa após o tempo de evaporação indicado.
- **Evaporação entre demãos:** 1-3 minutos a 20 °C.
- **Evaporação antes de secar em cabine:** 5 minutos a 20 °C.
- **Tempos de Secagem (Temperatura do Objeto):**
    - **20 °C:**
        - Seco ao pó: 90 minutos.
        - Seco ao toque: 6-8 horas.
        - Seco para manusear: 12 horas.
    - **60 °C:**
        - Seco para manusear: 30 minutos.
- **Espessura por Camada:** 25-30 µm.
- **Rendimento Teórico:** 7-8 m²/litro (para uma espessura de camada seca de 50-60 µm).
- **Correção de Brilho:** Para menor brilho, pode-se adicionar Wanda 2K Topcoat 420 42-00 Gloss Corrector.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Wanda Guncleaner.
- **Armazenamento do Produto:**
    - Básicos Wanda Topcoat 2K 420 MM: 4 anos a temperaturas entre 5 °C e 40 °C.
    - 330 Hardener HS: 1 ano a temperaturas entre 5 °C e 40 °C.
    - 140 Thinner HS / 190 Thinner HS Slow: 1 ano a temperaturas entre 5 °C e 40 °C.
- **Proteção:** Recomenda-se o uso de proteção respiratória adequada, como máscara com fornecimento de ar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

25/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.