

BASE 2K TOPCOAT 420 42-62 GREEN (BLUE) TRANSP. 1L

SKU: WTC-42-62/1

Base monocamanda 2K de alto brilho, durável e de secagem rápida. Ideal para reparações, com excelente aspeto final para oficinas.

SOBRE

O Wanda 2K Topcoat 420 é uma base monocamada de elevado desempenho, formulado para satisfazer as exigências das oficinas de repintura automóvel profissionais. Em conformidade com a legislação COV, este produto oferece um brilho excecional, um aspeto final impecável e uma durabilidade notável, com um tempo de secagem rápido, ideal para todo o tipo de reparações em veículos comerciais ligeiros e automóveis.

Características e Aplicação:

- Acabamento monocamada de elevado brilho, em conformidade com as normas COV.
- Adequado para aplicação sobre primários e aparelhos Wanda, bem como acabamentos existentes.
- Oferece excelente brilho, aspeto final e durabilidade superior, com secagem rápida.
- Ideal para todo o tipo de reparações.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes, Wanda 610 1K Plastic Primer, Wanda 650 Filler HB 5:1 Branco/Cinzento/Preto, Wanda 660 1K Etch Primer, Wanda 670 Filler HB 4:1 Cinzento, Wanda 640 Filler Multi, Wanda 600 Filler 4:1, Wanda 620 Primer Cinzento/Escuro, Wanda 2K Epoxy Primer.
- **Preparação da Superfície:** Lixar a seco com P400-P500 ou a húmido com P800-P1000. Desengordurar com Wanda Degreaser.
- **Rácio de Mistura:**
  - 2 partes: Wanda 2K Topcoat 420
  - 1 parte: 330 Endurecedor HS
  - 20%: 140 Diluente HS / 190 Diluente HS Slow
- **Viscosidade:** 17-22 segundos (Copo DIN 4 a 20 °C).

- **Vida da Mistura:** 45 minutos a 20 °C.
- **Equipamento de Aplicação:**
  - Pistola de Gravidade.
  - Bico de fluido: 1,2-1,5 mm.
  - Pressão de aplicação: 1,7-2,2 bar (HVLP: 0,7 bar máx. na cabeça).
- **Método de Aplicação:** Aplicar primeiro uma camada fina, seguida de uma camada completa após o tempo de evaporação indicado (1-3 minutos entre demãos a 20 °C).
- **Evaporação Antes de Secar em Cabine:** 5 minutos a 20 °C.
- **Espessura por Demão:** 25-30 µm.
- **Rendimento Teórico:** 7-8 m²/litro (para uma espessura de camada seca de 50-60 µm).
- **Tempos de Secagem (Temperatura do objeto):**
  - Seco ao pó (20 °C): 90 minutos.
  - Seco ao toque (20 °C): 6-8 horas.
  - Seco para manipular (20 °C): 12 horas.
  - Seco para manipular (60 °C): 30 minutos.
- **Armazenamento:** O produto base Wanda Topcoat 2K 420 MM tem uma validade de 4 anos, e os endurecedores e diluentes 1 ano, a temperaturas entre 5 °C e 40 °C.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Wanda Guncleaner.
- **Proteção:** Recomenda-se o uso de proteção respiratória adequada, como uma máscara com fornecimento de ar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA