

BASE 2K TOPCOAT 420 42-90 WHITE 3.75L

SKU: WTC-42-90/3.75

Base monocamanda Wanda 2K Topcoat 420 de alto brilho, VOC compatível, para reparações automóveis. Durabilidade excecional e secagem rápida.

SOBRE

O Wanda 2K Topcoat 420 é uma base monocamada de alto brilho, formulado para cumprir com a legislação VOC e otimizado para oficinas auto profissionais. Ideal para uma vasta gama de reparações, este produto da Wanda proporciona resultados de excelência, garantindo um brilho superior, aspeto final impecável e durabilidade excecional, tudo com um tempo de secagem rápido. Pode ser aplicado sobre aparelhos, primários e acabamentos existentes, tornando-o versátil para o seu dia a dia na oficina.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Acabamento monocamada de alto brilho, em conformidade com a legislação COV.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes, Wanda 610 1K Plastic Primer, Wanda 650 Filler HB 5:1 Branco/Cinza/Preto, Wanda 660 1K Etch Primer, Wanda 670 Filler HB 4:1 Cinza, Wanda 640 Filler Multi, Wanda 600 Filler 4:1, Wanda 620 Primer Cinza/Escuro e Wanda 2K Epoxy Primer.
- **Preparação da Superfície:** Lixar a seco com P400-P500 ou a húmido com P800-P1000. Utilizar Wanda Degreaser para desengordurar.
- **Rácio de Mistura:**
  - 2 partes: Wanda 2K Topcoat 420
  - 1 parte: 330 Hardener HS
  - 20%: 140 Thinner HS / 190 Thinner HS Slow (Diluente)
- **Viscosidade de Aplicação:** 17-22 segundos (Copo DIN 4 a 20 °C).
- **Vida da Mistura:** 45 minutos a 20 °C.
- **Equipamento Recomendado:** Pistola de gravidade com bico de fluido de 1.2-1.5 mm e pressão de aplicação

de 1.7-2.2 bar.

- **Método de Aplicação:** Primeiro uma demão fina, seguida de uma demão completa após o tempo de evaporação indicado.
- **Evaporação entre Demãos:** 1-3 minutos a 20 °C.
- **Tempo de Evaporação antes do Secado em Estufa:** 5 minutos a 20 °C.
- **Tempos de Secagem (20 °C):**
  - Seco ao pó: 90 minutos
  - Seco ao toque: 6-8 horas
  - Seco para manusear: 12 horas
- **Tempos de Secagem (60 °C):**
  - Seco para manusear: 30 minutos
- **Espessura por Camada:** 25-30 µm.
- **Rendimento Teórico:** 7-8 m²/litro para 50-60 µm de espessura de camada seca.
- **Controlo de Brilho:** Para um brilho menor, pode ser adicionado o Wanda 2K Topcoat 420 42-00 Gloss Corrector.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Wanda Guncleaner.
- **Proteção:** Utilizar proteção respiratória adequada, sendo recomendada uma máscara com fornecimento de ar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA