

BASE 2K TOPCOAT 420 42-92 DEEP BLACK 1L

SKU: WTC-42-92/1

Tinta de acabamento 2K de alta qualidade e compatível com COV, oferecendo brilho excecional, durabilidade e secagem rápida para todas as reparações.

SOBRE

O Wanda 2K Topcoat 420 é uma tinta de base monocamada de elevado desempenho, formulada para cumprir as rigorosas normas de COV. Ideal para oficinas auto que procuram um acabamento de brilho direto superior, este produto garante resultados impecáveis, durabilidade e uma secagem excepcionalmente rápida para todos os tipos de reparações.

Desenvolvido para ser aplicado sobre aparelhos e primários Wanda, bem como sobre acabamentos existentes, o 2K Topcoat 420 é extremamente versátil. A sua formulação avançada assegura um aspeto final excelente e uma proteção duradoura, otimizando o fluxo de trabalho na oficina com tempos de processamento reduzidos.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Tinta de acabamento 2K de alto brilho, monocamada e conforme com as normas COV.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes, Primário Plástico 1K Wanda 610, Aparelho HB 5:1 Wanda 650 (Branco/Cinzento/Preto), Primário Ácido 1K Wanda 660, Aparelho HB 4:1 Wanda 670 (Cinzento), Aparelho Multi Wanda 640, Aparelho 4:1 Wanda 600, Primário Cinzento/Escuro Wanda 620, Primário Epóxi 2K Wanda.
- **Preparação da Superfície:** Lixar a seco com P400-P500 ou a húmido com P800-P1000. Utilizar desengordurante Wanda.
- **Rácio de Mistura (por volume):**
  - 2 partes: Wanda 2K Topcoat 420
  - 1 parte: 330 Hardener HS (Endurecedor HS)

    - 20%: 140 Thinner HS (Diluente HS) / 190 Thinner HS Slow (Diluente HS Lento)
- **Viscosidade:** 17-22 segundos (Copo DIN 4 a 20 °C).
- **Equipamento:** Bico de fluido 1,2-1,5 mm; Pressão de aplicação 1,7-2,2 bar (pistola de gravidade).
- **Aplicação:** Aplicar a primeira demão fina, seguida de uma demão completa após o tempo de evaporação indicado.
- **Evaporação entre demãos:** 1-3 minutos a 20 °C. Antes de secagem em cabine, aguardar 5 minutos a 20 °C.
- **Vida da Mistura:** 45 minutos a 20 °C.
- **Tempos de Secagem (Temperatura do Objeto):**
    - Seco ao pó: 90 minutos a 20 °C
    - Seco ao toque: 6-8 horas a 20 °C / 30 minutos a 60 °C
    - Seco para manusear: 12 horas a 20 °C
- **Espessura:** 25-30 µm por demão.
- **Rendimento Teórico:** 7-8 m²/litro para uma espessura de camada seca de 50-60 µm. (A cobertura prática pode variar consoante vários fatores).
- **Corretor de Brilho:** Para níveis de brilho inferiores, pode ser adicionado o Wanda 2K Topcoat 420 42-00 Gloss Corrector.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Wanda Guncleaner.
- **Proteção:** Recomenda-se o uso de proteção respiratória adequada, como uma máscara com fornecimento de ar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA