


## BASE 2K TOPCOAT 420 42-94 MIXING BLACK 1L

**SKU:** WTC-42-94/1

Base 2K Topcoat 420 para acabamentos de alto brilho e secagem rápida. Ideal para reparações com excelente aspeto final e durabilidade.

---

## SOBRE

A Base de Acabamento 2K Topcoat 420 da Wanda é uma solução premium para oficinas auto que procuram uma base monocamada de alta qualidade. Desenvolvida para cumprir a legislação COV, esta base de mistura preta oferece um brilho excecional, durabilidade superior e secagem rápida, sendo ideal para todo o tipo de reparações em veículos.

É uma tinta de acabamento direto que pode ser aplicada sobre uma vasta gama de substratos, desde primários e aparelhos Wanda a acabamentos OEM existentes. A sua formulação à base de resinas acrílicas e de poliéster garante um aspeto final impecável e de longa duração, otimizando o processo de repintura na sua oficina.

**Características e Aplicação:**

- **Compatibilidade:** Acabamento monocamada apto para aplicar sobre aparelhamentos e primários Wanda, assim como acabamentos existentes e bem preparados.
- **Preparação da Superfície:** Lixar a seco com P400-P500 ou a húmido com P800-P1000. Utilizar Wanda Degreaser para uma limpeza eficaz da superfície.
- **Rácio de Mistura (por volume):**
  - 2 partes de Wanda 2K Topcoat 420
  - 1 parte de 330 Hardener HS
  - 20% de 140 Thinner HS ou 190 Thinner HS Slow
- **Viscosidade de Aplicação:** 17-22 segundos (Copa DIN 4 a 20 °C).
- **Equipamento de Aplicação:**

    - Pico de fluido: 1,2-1,5 mm
    - Pressão de aplicação: 1,7-2,2 bar (consultar manual do utilizador da pistola)
- **Método de Aplicação:** Aplicar primeiro uma camada fina, seguida de uma camada completa após o tempo de evaporação indicado.
- **Evaporação entre Camadas:** 1-3 minutos a 20 °C.
- **Evaporação antes de Secagem Forçada:** 5 minutos a 20 °C.
- **Tempos de Secagem (Temperatura do Objeto):**
    - A 20 °C: Seco ao pó em 90 minutos, seco ao toque em 6-8 horas, seco para manipular em 12 horas.
    - A 60 °C: Seco para manipular em 30 minutos (após arrefecimento completo).
- **Espessura da Camada:** 25-30 µm por demão para um rendimento teórico de 7-8 m²/litro (espessura de camada seca de 50-60 µm).
- **Vida Útil da Mistura:** 45 minutos a 20 °C.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Wanda Guncleaner.

Para um controlo preciso do nível de brilho, é possível adicionar o Wanda 2K Topcoat 420 42-00 Gloss Corrector (disponível separadamente).

**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

**SOBRE A MARCA**