

BASE AUTOCOAT BT 352 B628 VIOLET RED TRANSP. 3.75L

SKU: ACBT-B628/3.75

Acabamento de poliuretano 2K Medium Solids de alto brilho para repintura de veículos, reboques e estruturas metálicas em oficinas.

SOBRE

Para oficinas auto profissionais que procuram um acabamento de alta qualidade e durabilidade, a Base Autocoat BT 352 B62p Violet Red Transp. 3.75L da Sikkens é a solução ideal. Este acabamento de poliuretano 2K Medium Solids de alto brilho foi formulado para a repintura de veículos, reboques e estruturas metálicas, garantindo resultados excecionais e um aspeto profissional em cada trabalho de repintura.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Acabamento poliuretano 2K Medium Solids de alto brilho.
- **Substratos Adequados:** Camadas de pintura antigas/existentes (incluindo termoplásticas), Poliéster e Plywood, Autocoat BT LV Washprimers, Autocoat BT LV Fillers, Autocoat BT LV EP Primers e Selador Autocoat BT LV 850.
- **Pré-tratamento:** Desengordurar superfícies existentes (pintura, Poliéster/Plywood) com BT 800 Desengordurante e lixar a seco (P360-P400).
- **Viscosidade de Pulverização:** 18-20 segundos (Copo DIN 4 a 20°C).

Rácios de Mistura:

- **Mistura A (Padrão):**
  - 100 partes em volume de Autocoat BT MM/RM
  - 25 partes em volume de BT 300 Topcoat Hardener Medium
  - 35 partes em volume de BT 800 Antistatic Reducer Fast / BT 800 Reducer Medium / BT 800 Retarder /

BT 300 Topcoat Reducer Fast / BT 300 Topcoat Reducer Slow

- **Mistura B (Sistema Acelerado):**
  - 100 partes em volume de Autocoat BT MM/RM
  - 25 partes em volume de BT 300 Topcoat Hardener Medium
  - 25 partes em volume de BT 800 Antistatic Reducer Fast / BT 800 Reducer Medium / BT 300 Topcoat Reducer Fast / BT 300 Topcoat Reducer Slow
  - 25 partes em volume de BT 300 Topcoat Accelerator
- **Mistura C:**
  - 100 partes em volume de Autocoat BT MM/RM
  - 50 partes em volume de BT 800 Hardener Medium
  - 30 partes em volume de BT 800 Reducer Medium

Métodos de Aplicação:

- **Método 1:** Aplicar duas demãos uniformes, com um tempo de evaporação entre demãos de 5-10 minutos.
- **Método 2 (Demão Cruzada):** Aplicar uma demão fina, seguida de uma demão cruzada após 3-5 minutos de evaporação. Secar a temperaturas superiores a 35°C após 10-15 minutos.
- **Método 3 (Aplicação de Segunda Cor):** Aplicar uma segunda cor sem lixagem dentro de 48 horas. Se o prazo for excedido, a camada deve ser lixada com Scotch Brite Tipo S Ultra Fine ou aplicar Selador Autocoat BT LV 850 primeiro.
- **Espessura da Camada:** Aproximadamente 30 µm por demão. Aplicar no mínimo 50 µm.

Tempos de Secagem (Mistura A/C):

- **A 20°C:** 12 horas
- **A 60°C:** 35 minutos

Tempos de Secagem (Mistura B - Acelerada):

- **A 20°C:** 7 horas
- **A 60°C:** 25 minutos

Repintura e Durabilidade:

- O Autocoat BT MM pode ser repintado sem lixagem com Autocoat BT MM/RM ou Autocoat BT 300 Clear.
- O Autobase Plus pode ser repintado em 2 horas com Autocoat BT MM/RM.
- A vida útil do produto em embalagem fechada é de 4 anos a 20°C (para Autocoat BT MM/RM). Armazenar entre 5°C e 35°C para otimizar a conservação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.