

**BASE AUTOCOAT BT 352 B645 BRIGHT YELLOW TRANSP. 3.75L****SKU:** ACBT-B645/3.75

Base de mistura de poliuretano 2K de alto brilho para repintura de veículos e estruturas. Excelente cobertura e durabilidade para resultados profissionais.

SOBRE

A Base Autocoat BT 352 B645 Bright Yellow Transp. 3.75L é um componente essencial para sistemas de repintura automotiva profissional. Esta base de poliuretano 2K Medium Solids de alto brilho, ao ser combinada com os endurecedores e diluentes adequados, forma um acabamento superior, ideal para a repintura de veículos, reboques e estruturas de aço. Desenvolvida para oferecer excelente cobertura, um brilho duradouro e resultados consistentes, é a escolha perfeita para oficinas que buscam performance e eficiência.

Características e Aplicação:

- **Descrição:** Uma base de mistura de poliuretano 2K de alto brilho e Medium Solids, que forma um acabamento durável e estético para a repintura de veículos, reboques e estruturas de aço.
- **Base de matérias-primas:** Resinas acrílicas para a base Autocoat BT MM/RM e resinas de poli-isocianato para os endurecedores.
- **Substratos aplicáveis:** Camadas de tinta antigas/existentes (incluindo termoplásticas), Poliéster e Contraplacado, todos os Washprimers, Fillers e Primários EP da gama Autocoat BT LV, e o Selante Autocoat BT LV 850.
- **Pré-tratamento:** Desengordurar e lixar a seco camadas de tinta antigas/existentes e Poliéster/Contraplacado com BT 800 Desengordurante e lixa P360-P400.
- **Rácio de mistura (Exemplo Mengsel C):**
 - 100 partes em volume de Base Autocoat BT MM/RM
 - 50 partes em volume de Autocoat BT 800 Endurecedor Médio
 - 30 partes em volume de Autocoat BT 800 Diluente Médio

- **Vida útil da mistura:** 2,5 - 3 horas a 20°C (para misturas A/C).
- **Viscosidade de pulverização:** 18-20 segundos (Copo DIN 4 a 20°C).
- **Equipamento de pulverização recomendado:** Pistola de gravidade HVLP com bico de 1.3-1.6 mm e pressão de 1.7-2.2 bar (pressão de entrada).
- **Aplicação:** Aplicar duas demãos cheias e uniformes, com um tempo de evaporação de 5-10 minutos entre demãos.
- **Espessura da camada:** Mínimo de 50 µm de espessura de película seca.
- **Rendimento teórico:** 7,0-8,2 m²/L de mistura pronta a usar, para uma espessura de película seca de 50 µm.
- **Tempos de secagem (para misturas A/C):**
 - A 20°C: 12 horas
 - A 60°C: 35 minutos
- **Repintável com:** Autocoat BT MM/RM ou Autocoat BT 300 Clear (sem lixagem). Autobase Plus pode ser repintado dentro de 2 horas.
- **Limpeza do equipamento:** Limpar com Diluente Sikkens.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e



saudável para os seus funcionários.

