

**BASE AUTOCOAT BT B671 VIOLET BLUE TRANSP. 3.75L****SKU:** ACBT-B671/3.75

Acabamento poliuretano 2K de alto brilho para repintura profissional de veículos e estruturas metálicas. Garante durabilidade e acabamento superior.

SOBRE

O Autocoat BT MM/RM é uma base de mistura poliuretano 2K de alto brilho e médios sólidos, especialmente formulado para oficinas de repintura automóvel e industrial. Ideal para veículos, reboques e estruturas de aço, oferece um acabamento impecável e duradouro, combinando a facilidade de aplicação com resultados de qualidade superior.

Características e Aplicação:

- ****Descrição do Produto:**** Acabamento poliuretano 2K de alto brilho e médios sólidos.
- ****Substratos Adequados:**** Camadas de tinta antigas/existentes (incluindo termoplásticas), Poliéster e Contraplacado, todos os Primários Wash, Fillers, Primários EP e Selantes Autocoat BT LV.
- ****Pré-tratamento:**** Desengordurar superfícies com BT 800 Degreaser e lixar a seco com P360-P400.
- ****Base de Matéria-Prima:**** Resinas acrílicas e resinas de poli-isocianato.
- ****Viscosidade de Pulverização:**** 18-20 segundos DIN Cup 4 a 20°C.
- ****Vida da Mistura:**** Mistura A/C: 2.5 - 3 horas a 20°C; Mistura B (acelerado): 1 hora e 45 minutos a 20°C.
- ****Espessura da Camada:**** Aproximadamente 30 µm por camada, aplicar mínimo 50 µm.
- ****Rendimento Teórico:**** 7.0-8.2 m²/L pronto a usar para 50 µm de espessura de película seca (o rendimento prático varia conforme o objeto, rugosidade da superfície, método de aplicação e condições).
- ****Limpeza de Equipamento:**** Utilize Sikkens Solvent.

Rácio de Mistura (por volume):

- ****Mistura Standard (A):****
 - 100 partes de Autocoat BT MM/RM
 - 25 partes de BT 300 Topcoat Hardener Medium
 - 35 partes de Diluente Antiestático BT 800 Rápido / Diluente BT 800 Médio ou Retardador BT 800 / Diluente Topcoat BT 300 Rápido/Lento
- ****Sistema Acelerado (B):****
 - 100 partes de Autocoat BT MM/RM
 - 25 partes de BT 300 Topcoat Hardener Medium
 - 25 partes de Diluente Antiestático BT 800 Rápido, Diluente BT 800 Médio, Diluente Topcoat BT 300 Rápido ou Lento
 - 25 partes de Acelerador Topcoat BT 300
- ****Mistura C:****
 - 100 partes de Autocoat BT MM/RM
 - 50 partes de Endurecedor BT 800 Médio
 - 30 partes de Diluente BT 800 Médio

Tempos de Secagem (para Mistura A/C):

- ****A 20°C:**** 12 horas
- ****A 60°C:**** 35 minutos

Tempos de Secagem (para Mistura B):

- ****A 20°C:**** 7 horas
- ****A 60°C:**** 25 minutos

Repintura:

- Autocoat BT MM pode ser repintado sem lixagem com Autocoat BT MM/RM ou Autocoat BT 300 Clear.
- Autobase Plus pode ser repintado com Autocoat BT MM/RM em 2 horas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA**SOBRE A MARCA**



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.