



BASE AUTOCRYL PLUS LV R273 BRIGHT RED 1L

SKU: ACP-R273/1

Base acrílica poliéster 2K para repintura automóvel. Alto teor em sólidos para máxima cobertura e durabilidade. Baixo VOC, ideal para oficinas profissionais.

SOBRE

Desenvolvido para oficinas profissionais, o produto Autocryl Plus LV R273 Bright Red é uma base poliéster/acrílica de dois componentes com alto teor em sólidos, garantindo uma repintura de veículos de turismo de excelência. Este sistema, com um conteúdo em VOC de 397g/litro (pronto a usar), assegura conformidade com as normas ambientais e oferece resultados duradouros e de alta qualidade.

Ideal para a repintura de turismos, esta base é compatível com acabamentos existentes, laminados de poliéster e todos os produtos de preparação Sikkens.

Características e Aplicação:

- **Preparação da Superfície:** Eliminar qualquer contaminação utilizando o desengordurante adequado. Limpar com água quente e detergente, enxaguando bem. Realizar lixagem final P500 (seco) ou P1000 (húmido) conforme a necessidade da superfície.
- **Rácio de Mistura (por volume):**
 - 100 partes de Autocryl Plus LV
 - 50 partes de Autocryl Plus LV Hardener
 - 10 partes de Autocryl Plus LV Thinner ou Autocryl Plus LV Accelerator
- Remover bem as cores MM antes de misturar e utilizar a régua Sikkens #3.
- **Viscosidade de Aplicação:** 17-21 segundos (Copa DIN 4 a 20°C).
- **Configuração da Pistola (Gravidade):**
 - Bico de fluido: 1,2-1,5 mm

- Pressão de aplicação: 1,7-2,2 bar (na entrada da pistola)
- HVLP: máx. 0,6-0,7 bar (no cabeçal)
- **Método de Aplicação:** Aplicar 2 x 1 camadas. Uma camada meio fechada, com 1-3 minutos de evaporação a 20°C, seguida de uma camada molhada, com 1-3 minutos de evaporação a 20°C antes de secagem.
- **Tempos de Secagem (a 20°C / a 60°C):**
 - **Com Autocryl Plus LV Accelerator:**
 - Seco ao pó: 1 ¼ hora / 10 minutos
 - Seco manipulável: 3 ½ horas / 20 minutos
 - **Com Autocryl Plus LV Thinner:**
 - Seco ao pó: 1 ½ hora / 15 minutos
 - Seco manipulável: 5 horas / 30 minutos
- Deixar 5 minutos de evaporação a 20°C antes de secar em cabine pré-aquecida a 60°C.
- **Polimento:** Pode ser polida após o tempo de secagem por ar ou após arrefecimento completo se seco a 60°C. Pronto para polimento aprox. 1 hora após arrefecimento.
- **Rendimento Teórico:** ± 6 m²/litro de mistura pronta a usar, dependendo das condições de aplicação.
- **Limpeza do Equipamento:** Imediatamente após o uso, com limpador de pistolas à base de solvente ou diluentes Sikkens.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade



Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

