

**BASE AUTOWAVE MM 2.0 101 WHITE TRANSP. 1L****SKU:** AW-101/1

Base água de alta performance para igualação de cores OEM sólidas, metalizadas e perladas, oferecendo excelente cobertura e controlo de metalizado.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 é a escolha ideal para oficinas auto que procuram uma solução de repintura de alta qualidade, base água e amiga do ambiente. Desenvolvida para corresponder com precisão às cores originais (OEM) sólidas, metalizadas e perladas, esta base garante excelente cobertura e um controlo de metalizado superior, otimizando o processo de pintura e assegurando acabamentos perfeitos e duradouros.

Características e Aplicação:

- Acabamento bcamada base água com excelente cobertura e controlo de metalizado.
- Deve ser utilizada em combinação com verniz Sikkens para proteção ambiental.
- Agitar bem a embalagem antes de usar para otimizar a viscosidade e após a mistura de cor.
- **Substratos Compatíveis:**
 - Todos os acabamentos existentes de origem (OEM).
 - Todos os produtos atuais de preparação Sikkens, exceto Washprimers.
 - Para cores de efeitos especiais Autowave SEC (exceto SEC2322), aplicar sobre Colorbuild Plus Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou base monocamada preto seco e lixado.
 - Autowave SEC2322 (NIS AV2) deve ser aplicado sobre cor NIS 1052.
- **Preparação da Superfície:**
 - Lixagem final com P500 (inicial P360 - P400).
 - Lixagem final com P1000 (inicial P600 - P800).
 - Limpar e desengordurar completamente a superfície antes da aplicação.
- **Rácio de Mistura e Aditivos:**

- 10-20 partes de Activator WB para cores standard Autowave MM 2.0.
- 20-30 partes de Activator WB para cores Autowave 2.0 (controlo de partículas metálicas e facilidade de difuminado).
- Utilizar régua de mistura Nº 14 Azul ou misturar mediante balança.
- Opcional: Para diluir a mistura e reduzir opacidade em difuminados, adicionar MM 666.
- Para cores de efeitos especiais que necessitem de camada prévia preta, utilizar o básico MM400 RTS.
- **Viscosidade:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20° C.
- **Pistola e Pressão de Aplicação:**
 - Pistola de Gravidade: Bico de fluido de 1.3 mm, Pressão de aplicação de 1.7-2.2 bar (na entrada da pistola).
 - HVLP: Máx. 0.6-0.7 bar (na cabeça).
- **Vida da Mistura:** 3 meses a 20°C para todas as cores Autowave MM 2.0.
- **Processo de Aplicação:**
 - **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos com ar forçado ou aumentando a temperatura até secar e matizar.
 - **Cores Metálicas / Perladas / SEC:** Aplicar 1 demão completa, seguida de 1 demão intermédia. Evaporar entre demãos. Para otimizar a orientação das partículas metálicas, aumentar a distância da pistola para 30 cm.
 - **Difuminados:** Utilizar pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas até cobertura. Secar cada demão até matizar.
 - **Cores para Interiores:** Adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener à base. Opcional: Adicionar 10% de Activator WB. Não é necessário recobrir com verniz.
- **Grossura de Camada:** 12-25 µm (recomendado); não exceder 30µm.
- **Tempo de Repintura:** Máximo de 24 horas a 25°C. Se excedido, matizar a superfície e aplicar nova demão.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar a pistola com Autowave Guncleaner após o uso. Limpar a pistola com Activator WB antes de utilizar a base.
- **Armazenagem:** Evitar variações bruscas de temperatura, manter entre 3 e 35°C. A congelação causa gelificação/grumos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.