

**BASE AUTOWAVE MM 2.0 332GA GREEN (YELLOW) PEARL 500ML****SKU:** AW-332GA/0.5

Base Autowave MM 2.0 à base de água para cobertura superior e controlo de metalizado. Essencial para igualar cores OEM com elevada precisão.

SOBRE

Desenvolvida para as oficinas automóveis mais exigentes, a Base Autowave MM 2.0 redefine o padrão em acabamentos de repintura. Esta base de água de última geração assegura uma precisão de cor incomparável e uma aplicação otimizada, garantindo resultados profissionais e duradouros em todo o tipo de reparações. Proporciona uma cobertura excelente, controlo do metalizado e uma ótima pulverização na igualação de cores originais (OEM) sólidas, metalizadas e perladas.

A Autowave MM 2.0 deve ser utilizada em combinação com verniz adequado para proporcionar proteção ambiental e é a melhor escolha para uma exatidão de cor superior.

Características e Aplicação:

- **Descrição:** Acabamento base água de alta qualidade, ideal para reprodução de cores OEM.
- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos existentes de origem (OEM), produtos de preparação Sikkens atuais (exceto Washprimers). Para cores de efeitos especiais, aplicar sobre Colorbuild Plus Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou base monocamada preto seco e lixado.
- **Composição:** Dispersão acrílica base água.
- **Preparação da Superfície:**
 - Lixagem final com P500 (lixagem inicial P360-P400, respeitando máximo de 100 unidades de diferença).
 - Lixagem final com P1000 (lixagem inicial P600-P800, respeitando máximo de 200 unidades de diferença).

- Limpar e desengordurar a superfície antes da aplicação do acabamento.
- **Mistura:**
 - Agitar bem a embalagem antes de usar para obter a viscosidade adequada.
 - Todas as cores Autowave MM devem ser bem agitadas após a mistura da cor.
 - Para cores metálicas/perladas: 10-20 partes de Activator WB (standard) ou 20-30 partes para controlo ideal de partículas metálicas e difuminado fácil.
 - Para cores sólidas: 5-10 partes de Activator WB (standard) ou 10-20 partes em condições climáticas extremas.
 - Utilizar régua de mistura Nº 14 Azul ou balança para precisão.
 - Para diluir a mistura em difuminados e reduzir a opacidade, pode-se adicionar MM 666.
- **Viscosidade de Aplicação:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Equipamento de Aplicação:**
 - Pistola de Gravidade: Bico de fluido 1.3 mm, pressão de entrada 1.7-2.2 bar.
 - Pistola HVLP: Pressão máxima na cabeça 0.6-0.7 bar.
- **Processo de Aplicação:**
 - **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos com ar forçado ou calor até secar e matizar.
 - **Cores Metálicas/Perladas/SEC:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos. Para orientação ideal das partículas metálicas, aumentar a distância para 30 cm.
 - **Difuminados:** Usar pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas. Secar cada demão até matizar antes de difuminar. Aplicar uma demão de controlo em metálicas.
 - **Cor para Interiores:** Adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener à base. Opcional 10% de Activator WB. Não requer verniz.
- **Secagem:** Os tempos de evaporação e secagem são influenciados pela humidade e circulação de ar, podendo ser drasticamente reduzidos com sistemas de ar forçado. Arrefecer o objeto antes de aplicar cor ou verniz.
- **Grossura de Camada:** Recomendada de 12-25 µm. Não exceder 30 µm.
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 25°C. Se excedido, matizar e aplicar outra demão. Repintável com todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/L de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar com Autowave Guncleaner. Limpar a pistola com Activator WB antes de usar Autowave MM 2.0.
- **Armazenagem:** Embalagem fechada a 20°C, evitar variações bruscas de temperatura (3-35°C). A congelação inviabiliza o produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.