

BASE AUTOWAVE MM 2.0 334RB COPPER RED PEARL 500ML

SKU: AW-334RB/0.5

Base Autowave MM 2.0 de alto desempenho para uma igualação de cores OEM perfeita. Fórmula base água com excelente cobertura e controlo de metalizado.

SOBRE

Desenvolvida para as oficinas auto mais exigentes, a Base Autowave MM 2.0 334RB Copper Red Pearl da AkzoNobel é um acabamento base água de alta performance. Esta base oferece uma cobertura excecional, controlo superior do efeito metalizado e uma pulverização otimizada, garantindo uma igualação de cores OEM (sólidas, metalizadas e perladas) com precisão inigualável. Para uma proteção ambiental eficaz e duradoura, deve ser utilizada em combinação com um verniz Sikkens.

Características e Aplicação:

- Excelente cobertura e controlo de metalizado para igualação de cores OEM.
- Ideal para cores sólidas, metalizadas e perladas de origem (OEM).
- Agitar bem a embalagem de Autowave MM 2.0 antes de usar para obter a viscosidade adequada.
- **Mistura:**
  - 100 partes de Autowave MM 2.0
  - 10-50 partes de Activator WB (ajustar conforme condições climáticas)
  - Utilizar régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul para uma mistura precisa.
- **Viscosidade de Aplicação:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Pistola / Pressão de Aplicação:**
  - Gravidade: Bico de fluido 1.3 mm, Pressão de 1.7-2.2 bar na entrada da pistola.
  - HVLP: Bico de fluido 1.3 mm, Pressão máxima de 0.6-0.7 bar na cabeça.
- **Processo de Aplicação:**
  - Cores Sólidas: Aplicar 2 demãos ou até total cobertura. Evaporar entre demãos até estar

completamente mate e seco.
    - Cores Metálicas / Perladas / SEC: Aplicar 1 demão completa, seguida de 1 demão intermédia. Evaporar entre demãos até estar completamente mate e seco. Para óptima orientação das partículas metálicas, aumentar a distância para 30 cm.
    - Difuminados: Utilizar uma pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas até obter cobertura total. Secar cada demão até matizar antes de difuminar.
    - Grossura de camada recomendada: 12-25 µm. Não deve exceder 30 µm.
- **Tempos de Secagem (Entre camadas e antes de aplicar verniz):** Até estar completamente mate e seco.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), com exceção de Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 25°C.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar, dependendo de fatores práticos.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar a pistola e aclarar bem após o uso, utilizando Autowave Guncleaner.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.