

BASE AUTOWAVE MM 2.0 334WA WHITE PEARL EXTRA FINE 500ML

SKU: AW-334WA/0.5

Base aquosa Sikkens de alta performance para repintura automóvel profissional. Garante excelente cobertura, controlo metalizado e igualação de cor OEM.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 é a escolha ideal para oficinas auto que procuram uma solução de repintura aquosa de alto desempenho. Desenvolvida para sistemas bicamada, esta base oferece uma cobertura excecional, controlo superior do efeito metalizado e uma pulverização otimizada, garantindo uma correspondência exata das cores originais (OEM) em acabamentos sólidos, metalizados e perlados. A sua formulação avançada assegura uma precisão de cor inigualável e uma excelente proteção ambiental quando combinada com vernizes Sikkens.

Este produto de última geração é essencial para reparações que exigem os mais elevados padrões de qualidade e durabilidade, proporcionando resultados profissionais consistentes e uma aplicação eficiente.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Base aquosa para sistemas de repintura automóvel.
- **Cobertura e Precisão:** Proporciona excelente cobertura, controlo do metalizado e uma ótima pulverização para uma igualação exata de cores OEM (sólidas, metalizadas e perladas).
- **Compatibilidade:** Deve ser utilizada em combinação com vernizes Sikkens para garantir a proteção contra o ambiente.
- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos originais (OEM) existentes e os produtos de preparação Sikkens atuais, exceto washprimers. Para cores de efeitos especiais (exceto SEC2322), aplicar sobre Colorbuild Plus Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou base monocamada preto seco e lixado.
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P500 ou P1000 (dependendo da lixagem inicial) e limpeza completa da superfície para eliminar contaminações.

- **Agitação:** Agitar bem a embalagem antes de usar e agitar bem as cores Autowave MM 2.0 diretamente após misturar a fórmula.
- **Viscosidade:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Rácio de Mistura (Standard):**
  - 100 partes Autowave MM 2.0
  - 10-50 partes Activator WB
  - Utilizar régua de mistura Sikkens 14 Azul.
- **Aplicação (Pistola):**
  - **Pico de Fluido:** 1.3 mm
  - **Pressão de Aplicação:** 1.7-2.2 bar (entrada pistola) ou máx. 0,6-0,7 bar (HVLP na cabeça)
  - **Cores Metálicas/Perladas/SEC:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até estar completamente mate e seco. Para orientação ótima das partículas metálicas, aumentar a distância para 30 cm.
  - **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos utilizando ar forçado ou aumentando a temperatura até secar e matizar.
  - **Difuminados:** Usar pressão de aplicação menor, aplicar demãos finas até cobertura. Em metálicos, aplicar demão de controlo.
  - **Grossura de Camada:** 12-25 µm (total não deve exceder 30µm).
- **Tempos de Secagem (Entre Camadas e Antes do Verniz):** Até estar completamente mate e seco. A humidade e circulação de ar influenciam os tempos.
- **Repintável Com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- **Tempo Máximo de Repintura:** 24 horas a 25°C.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar com Autowave Guncleaner. Não usar diluentes convencionais exceto para resíduos sólidos.
- **VOC:** 420 g/litro (pronto a usar).
- **Armazenagem:** Manter entre 3 e 35°C, evitar variações bruscas de temperatura. A congelação danifica o produto.

Para garantir a segurança e obter os melhores resultados, recomenda-se a utilização de equipamento de proteção respiratória adequado e a consulta da Ficha Técnica completa para informações detalhadas sobre o produto e segurança.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.