

BASE AUTOWAVE MM 2.0 334XR RED (ORANGE) SPARKLE 500ML

SKU: AW-334XR/0.5

Base de mistura aquosa de alta performance para igualação exata de cores OEM. Proporciona excelente cobertura e controlo do metalizado para oficinas auto.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 é uma solução de acabamento de alta performance, à base de água, ideal para oficinas de repintura automóvel. Garante uma reprodução exata das cores originais (OEM) em veículos com acabamentos sólidos, metalizados e perlados, otimizando a igualação de cor e a produtividade. Com excelente cobertura e controlo do metalizado, este produto deve ser utilizado em combinação com vernizes Sikkens para assegurar a proteção ambiental e a durabilidade do acabamento.

Características e Aplicação:

- **Descrição:** Autowave MM 2.0 proporciona excelente cobertura, controlo de metalizado e uma ótima pulverização para igualar cores de origem (OEM). É a melhor seleção para uma excelente exatidão de cor.
- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos existentes de origem (OEM) e todos os produtos atuais de preparação Sikkens, à exceção de Washprimers. Cores de efeitos especiais Autowave SEC (exceto SEC2322) devem ser aplicadas sobre Colorbuild Plus Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou base monocamada preto seco e lixado. Autowave SEC2322 deve ser aplicado sobre cor NIS 1052.
- **Produtos e Aditivos:** Produto: Autowave MM 2.0 (Básicos de máquina de misturas), Autowave RM SEC cores preparados. Ativadores: Ativador WB. Aditivos: Autowave Separator, Autowave Guncleaner, Autowave 2.0 Hardener. Não é necessário elastizante para aplicar em peças de plástico.
- **Matérias-primas:** Dispersão acrílica base água.
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P500 (inicial com P360 - P400) ou lixagem final com P1000 (inicial com P600 - P800), respeitando as unidades de diferença. Limpar a superfície, eliminando qualquer contaminação com limpador/desengordurante adequado.

- **Mistura:** Agitar bem a embalagem de Autowave MM 2.0 antes de usar. Os básicos metálicos Autowave MM 800 devem ser agitados manualmente muito bem antes da primeira utilização. Todas as cores Autowave MM devem ser agitadas muito bem após a mistura, segundo a fórmula de cor.
- **Rácio de Mistura (Standard):** 100 partes Autowave MM 2.0, 10-20 partes Ativador WB (todas as cores); 20-30 partes Ativador WB (cores Autowave 2.0 para controlo ótimo de partículas metálicas e difuminado). Utilizar régua de mistura Sikkens 14 Azul ou balança.
- **Aplicação:**
  - **Pistola:** Gravidade 1.3 mm, 1.7-2.2 bar em entrada pistola; HVLP máx. 0.6-0.7 bar em cabeça.
  - **Cores Metálicas / Perladas / SEC:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos e antes do verniz até estar completamente mate e seco. Para ótima orientação das partículas metálicas, aumentar a distância para 30 cm.
  - **Cores Sólidas:** Aplicar 2 x 1 camada. Evaporar entre demãos e antes do verniz até estar completamente mate e seco.
  - **Difuminados:** Utilizar pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas até total cobertura. Secar cada demão até matizar antes de difuminar. Em cores metálicas, aplicar uma demão de controlo para orientação das partículas.
  - **Cor para Partes Interiores:** Adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener a Autowave MM 2.0 (opcionalmente 10% de Ativador WB). Não é necessário recobrir com verniz.
- **Tempos de Secagem (Entre Camadas e Antes do Verniz):** Até estar completamente mate e seco. Com ar forçado/calor, os tempos podem ser reduzidos; permitir arrefecimento antes de seguir.
- **Grossura de Camada (Recomendada):** 12-25 µm. Não exceder 30 µm.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 25°C. Se excedido, matizar e aplicar outra demão.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar e aclarar bem a pistola com Autowave Guncleaner após o uso. Limpar a pistola com Ativador WB antes de usar Autowave MM 2.0. Não usar solvente convencional (exceto para resíduos sólidos) nem submergir a pistola por longos períodos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.