

BASE AUTOWAVE MM 2.0 334ZA GRAPHITE 500ML

SKU: AW-334ZA/0.5

Base de mistura aquosa para repintura automóvel, oferece cobertura excecional, controlo metálico e correspondência de cor OEM perfeita.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 da AkzoNobel é a escolha ideal para oficinas auto profissionais que procuram um acabamento de alta qualidade. Esta base aquosa oferece excelente cobertura, controlo de metalizado superior e uma pulverização otimizada para a igualação de cores de origem (OEM), sejam elas sólidas, metalizadas ou perladas. Deve ser utilizada em combinação com verniz Sikkens para garantir a proteção ambiental e assegurar uma excelente exatidão de cor.

Características e Aplicação:

- **Descrição:** Acabamento de base água, proporciona excelente cobertura, controlo de metalizado e uma ótima pulverização. Ideal para igualação de cores de origem (OEM) sólidas, metalizadas e perladas.
- **Substratos Compatíveis:**
  - Todos os acabamentos existentes de origem (OEM).
  - Todos os produtos atuais de preparação Sikkens, à exceção de Washprimers.
- **Composição:** Dispersão acrílica base água.
- **Preparação da Superfície:**
  - Lixagem final com P500 (lixagem inicial com P360-P400). Respeitar um máximo de 100 unidades de diferença entre etapas de lixagem.
  - Lixagem final com P1000 (lixagem inicial com P600-P800). Respeitar um máximo de 200 unidades de diferença entre fases de lixagem.
  - Limpeza da superfície para eliminar qualquer contaminação antes da aplicação, utilizando o limpador/desengordurante adequado.

- **Mistura:**
  - Agitar bem a embalagem de Autowave MM 2.0 antes de utilizar.
  - **Rácio Standard:** 100 partes de Autowave MM 2.0 com 10-20 partes de Activator WB.
  - Para controlo ótimo de partículas metálicas e maior facilidade de difuminado, utilizar 20-30 partes de Activator WB em cores Autowave 2.0.
  - Utilizar régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul ou misturar mediante balança para uma mistura precisa.
  - **Viscosidade:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Pistola e Pressão de Aplicação:**
  - **Pistola de Gravidade:** Pico de fluido 1.3 mm, Pressão 1.7-2.2 bar (entrada da pistola).
  - **HVLP:** Máx. 0,6-0,7 bares (cabeça da pistola).
- **Processo de Aplicação:**
  - **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos utilizando sistemas de ar forçado ou aumentando a temperatura até secar e matizar completamente.
  - **Cores Metálicas / Perladas / Efeitos Especiais:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até secar e matizar totalmente. Para uma ótima orientação das partículas metálicas, aumentar a distância para 30 cm.
  - **Difuminados:** Utilizar pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas até obter cobertura total. Secar cada demão até matizar antes de difuminar. Em cores metálicas, aplicar uma demão de controlo.
  - **Cor para Partes Interiores:** Adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener a Autowave MM 2.0. Opcionalmente, pode-se adicionar 10% de Activator WB para uma ótima aplicação. Não necessita de recobrir com verniz.
  - **Grossura de Camada Recomendada:** 12-25 µm com o método recomendado (a grossura total não deve exceder 30µm).
- **Tempo de Secagem:**
  - Entre camadas: Até estar completamente mate e seco.
  - Antes de aplicar verniz: Até estar completamente mate e seco.
  - A humidade e circulação de ar influenciam os tempos de evaporação e secagem, que podem ser reduzidos com sistemas de ar forçado.
- **Repintável Com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme, e vernizes MS. Tempo máximo de repintura: 24 horas a 25°C.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar, dependendo de fatores como forma do objeto, rugosidade da superfície, técnica e circunstâncias de aplicação.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar e aclarar bem a pistola depois do uso, utilizando Autowave Guncleaner. Limpar a pistola com Activator WB antes de usar Autowave MM 2.0.
- **Armazenagem:** Caducidade do produto em embalagens fechadas a 20°C. Evitar variações bruscas de temperatura (entre 3°C e 35°C). A congelação produz gelificação/grumos e torna o produto inutilizável.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.