

BASE AUTOWAVE MM 2.0 336BR SEC BRILLIANT RED 500ML

SKU: AW-336BR/0.5

Base aquosa de alta performance para igualação de cores OEM, com controlo metalizado e cobertura superior. Ideal para oficinas auto exigentes.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 é um acabamento de alta qualidade à base de água, concebido para as oficinas de repintura automóvel mais exigentes. Oferecendo excelente cobertura, controlo superior de metalizados e uma pulverização otimizada, esta base garante uma igualação de cor precisa para acabamentos OEM sólidos, metalizados e perlados, assegurando resultados profissionais e duradouros.

Características e Aplicação:

- **Qualidade Superior:** Autowave MM 2.0 é um acabamento bicamada base água, que proporciona excelente cobertura, controlo de metalizado e uma ótima pulverização.
- **Exactidão de Cor:** A melhor seleção para uma excelente exatidão de cor na igualação de cores de origem (OEM) sólidas, metalizadas e perladas.
- **Proteção Ambiental:** Deve ser utilizada em combinação com verniz Sikkens para proporcionar proteção frente ao ambiente.
- **Substratos Compatíveis:** Aplica-se sobre todos os acabamentos existentes de origem (OEM) e produtos atuais de preparação Sikkens, exceto Washprimers. Cores de efeitos especiais Autowave SEC devem ser aplicadas sobre Colorbuild Plus Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou base monocamada preto seco e lixado.
- **Preparação da Superfície:** A lixagem final é recomendada com P500 (inicial com P360 - P400) ou P1000 (inicial com P600 - P800). Respeitar a diferença máxima de unidades entre as etapas de lixagem. Limpar e desengordurar a superfície para eliminar qualquer contaminação antes da aplicação.
- **Mistura:** Agitar bem a embalagem de Autowave MM 2.0 antes de usar para obter uma viscosidade adequada.

Básicos metálicos (MM 800) devem ser bem agitados manualmente na primeira utilização. Todas as cores Autowave MM devem ser bem agitadas após a mistura de cor. A mistura standard é 100 partes de Autowave MM 2.0 com 10-20 partes de Activator WB (ou 20-30 partes para cores com controlo óptimo de partículas metálicas). Usar régua de mistura Sikkens 14 Azul.

- **Viscosidade:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Equipamento de Aplicação:** Pistola de gravidade com bico de fluido de 1.3 mm, pressão de 1.7-2.2 bar na entrada da pistola. HVLP com máx. 0.6-0.7 bar na cabeça.
- **Processo de Aplicação (Cores Sólidas):** Aplicar 2 demãos ou até total cobertura, evaporando entre demãos até estar completamente mate e seco, utilizando sistemas de ar forçado ou aumentando a temperatura se necessário.
- **Processo de Aplicação (Cores Metálicas/Perladas/SEC):** Aplicar uma demão completa, seguida de uma intermédia. Evaporar entre demãos até estar completamente mate e seco. Para uma ótima orientação das partículas metálicas, aumentar a distância para 30 cm.
- **Difuminados:** Para realizar um difuminado, utilizar uma pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas até obter cobertura total. Secar cada demão até matizar antes de difuminar. Em cores metálicas, aplicar uma demão de controlo para ótima orientação das partículas.
- **Grossura da Camada:** Com o método de aplicação recomendado, 12-25 µm. A grossura de camada total de Autowave MM 2.0 não deve exceder os 30 µm.
- **Tempo de Repintura:** Máximo de 24 horas a 25°C. Se este tempo for excedido, matizar a superfície e aplicar outra demão.
- **Rendimento Teórico:** Seguindo o método de aplicação recomendado, o rendimento é de ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar e aclarar bem a pistola com Autowave Guncleaner após o uso. Limpar a pistola com Activator WB antes de utilizar Autowave MM 2.0.
- **Armazenagem:** Caducidade do produto faz referência a embalagens fechadas a 20°C. Evitar variações bruscas de temperatura (entre 3°C e 35°C). A congelação causa gelificação e inutilização dos básicos de Autowave MM 2.0.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.