

BASE AUTOWAVE MM 2.0 336OA SEC ORANGE ALUMINUM 500ML

SKU: AW-336OA/0.5

Base aquosa de alta performance para igualação de cores OEM. Oferece cobertura excecional, controlo de metalizados e pulverização otimizada para oficinas.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 é a escolha ideal para oficinas auto que procuram um acabamento de alta qualidade e precisão na repintura. Esta base aquosa avançada foi desenvolvida para igualar na perfeição cores de origem (OEM) sólidas, metalizadas e perladas, garantindo uma excelente cobertura, controlo do metalizado e uma aplicação otimizada para resultados profissionais.

O Autowave MM 2.0 é um acabamento de base água de última geração que oferece uma superior exatidão de cor e um controlo de metalizado excecional. É fundamental utilizá-lo em combinação com vernizes Sikkens para garantir a máxima proteção e durabilidade do acabamento final. A sua formulação foi concebida para otimizar o processo de pulverização e facilitar o trabalho em todo o tipo de reparações.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Base bicamada base água para cores sólidas, metalizadas e perladas.
- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos de origem (OEM) existentes e produtos de preparação Sikkens, exceto Washprimers. Para cores de efeitos especiais Autowave SEC (exceto SEC2322), aplicar sobre Colorbuild Plus Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou base monocamada preto seco e lixado.
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P500 (seca) ou P1000 (húmida), eliminando qualquer contaminação com limpador/desengordurante adequado.
- **Rácio de Mistura:** Agitar bem antes de usar. 100 partes de Autowave MM 2.0 com 10-50 partes de Activator WB. Utilizar régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul ou balança para precisão.
- **Viscosidade de Aplicação:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20° C.

- **Equipamento Recomendado:** Pistola de gravidade com bico de fluido de 1.3 mm. Pressão de aplicação de 1.7-2.2 bar (entrada pistola) ou HVLP máx. 0.6-0.7 bar (cabeça).
- **Processo de Aplicação (Cores Sólidas):** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos até secar e matizar completamente, com ar forçado ou temperatura elevada.
- **Processo de Aplicação (Cores Metálicas/Perladas/SEC):** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até secar e matizar totalmente. Aumentar a distância para 30 cm para ótima orientação de partículas metálicas.
- **Difuminados:** Utilizar pressão de aplicação menor e demãos finas. Secar cada demão até matizar antes de difuminar. Em cores metálicas, aplicar uma demão de controlo.
- **Grossura de Camada:** 12-25 µm com o método recomendado. Não exceder 30 µm no total.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS. Tempo máximo de repintura: 24 horas a 25°C.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar com Autowave Guncleaner. Não usar diluente convencional exceto para resíduos sólidos.
- **Armazenagem:** Manter em embalagens fechadas a 20°C. Evitar variações bruscas de temperatura (3°C a 35°C). Proteger da congelação.

Este produto é indicado exclusivamente para uso profissional em oficinas de repintura automóvel, garantindo resultados de excelência e conformidade com as normas de VOC da UE.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso

operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.