

BASE AUTOWAVE MM 2.0 336RA SEC RED ALUMINUM 500ML

SKU: AW-336RA/0.5

Base aquosa de alta performance para repintura automóvel, com cobertura superior, controlo de metalizado e exatidão de cor OEM. Ideal para oficinas.

SOBRE

Desenvolvida para oficinas profissionais, a Base Autowave MM 2.0 oferece um acabamento de alta qualidade para repintura automóvel. Esta base aquosa inovadora garante uma cobertura excecional, controlo superior do efeito metalizado e uma pulverização otimizada, essencial para igualar com precisão as cores originais (OEM) em acabamentos sólidos, metalizados e perlados.

A Base Autowave MM 2.0 é a escolha ideal para uma exatidão de cor incomparável, devendo ser utilizada em combinação com um verniz Sikkens para assegurar a máxima proteção ambiental.

Substratos Compatíveis:

- Todos os acabamentos existentes de origem (OEM).
- Todos os produtos de preparação Sikkens, à exceção de Washprimers.
- Cores de efeitos especiais Autowave SEC (exceto SEC2322) devem ser aplicadas sobre Colorbuild Plus Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou base monocamada preto seco e lixado.
- Autowave SEC2322 (NIS AV2) deve ser aplicado sobre cor NIS 1052.

Características e Aplicação:

- **Materiais Básicos:** Dispersão acrílica base água.
- **Preparação da Superfície:** A superfície deve ser lixada (P360-P400 inicial, P500 final para lixagem a seco; P600-P800 inicial, P1000 final para lixagem a húmido) e limpa para eliminar qualquer contaminação. Respeitar o máximo de 100-200 unidades de diferença entre as etapas de lixagem.

- **Mistura:** Agitar bem a embalagem da Base Autowave MM 2.0 antes de usar. Adicionar 10-50 partes de Activator WB. Para cores metálicas/perladas em condições standard, 10-20 partes de Activator WB; para controlo ótimo e difuminado, 20-30 partes. Utilizar régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul ou balança.
- **Viscosidade de Aplicação:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Pistola de Aplicação:** Bico de fluido de 1.3 mm. Pressão de aplicação de 1.7-2.2 bar (entrada da pistola) ou HVLP máx. 0.6-0.7 bar (cabeça).
- **Processo de Aplicação - Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos com ar forçado ou aumento de temperatura até secar e matizar completamente.
- **Processo de Aplicação - Cores Metálicas / Perladas / SEC:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos com ar forçado ou aumento de temperatura até secar e matizar totalmente. Para orientação ótima das partículas metálicas, aumentar a distância para 30 cm.
- **Difuminados:** Utilizar pressão de aplicação menor, aplicar demãos finas até cobertura total. Secar cada demão até matizar antes de difuminar. Em cores metálicas, aplicar uma demão de controlo para orientação das partículas metálicas.
- **Tempos de Evaporação:** Entre camadas: Até estar completamente mate e seco. Antes de aplicar verniz: Até estar completamente mate e seco.
- **Secagem:** A humidade e a circulação de ar influenciam os tempos. Podem ser drasticamente reduzidos com sistemas de ar forçado (distância mínima de 1 metro). Após secagem com calor, permitir o arrefecimento do objeto até à temperatura de aplicação antes de aplicar cor ou verniz.
- **Grossura de Camada:** Com o método de aplicação recomendado, 12-25 µm. A grossura total da camada não deve exceder 30 µm.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS. Tempo máximo de repintura de 24 horas a 25°C. Se excedido, matizar a superfície e aplicar outra demão.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/L de mistura pronta a usar, dependendo de fatores como forma do objeto e técnica de aplicação.
- **Limpeza de Equipamento:** Limpar e aclarar a pistola com Autowave Guncleaner após uso. Limpar com Activator WB antes de utilizar Autowave MM 2.0. Evitar contacto entre produtos base água e dissolventes.
- **Armazenagem:** Caducidade em embalagens fechadas a 20°C. Evitar variações bruscas de temperatura (entre 3°C e 35°C). A congelação causa gelificação/grumos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.