

BASE AUTOWAVE MM 2.0 336RT SEC UF RED TO VIOLET 500ML

SKU: AW-336RT/0.5

Base Autowave MM 2.0. Solução premium para igualação de cores OEM sólidas, metalizadas e perladas. Garante cobertura superior e controlo de metalizado.

SOBRE

Otimizada para o segmento de repintura automóvel profissional, a Base Autowave MM 2.0 da Sikkens é uma solução de acabamento bicamada base água de alta performance. Desenvolvida para oficinas auto que exigem precisão e eficiência, esta base garante uma correspondência exata de cores de origem (OEM), sejam sólidas, metalizadas ou perladas. Com a sua excelente cobertura e controlo de metalizado, a Autowave MM 2.0 é a escolha ideal para reparos que exigem durabilidade e um acabamento impecável, devendo ser sempre combinada com um verniz Sikkens para proteção ambiental superior.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Base bicamada base água, ideal para igualação de cores de origem (OEM). Proporciona excelente cobertura, controlo de metalizado e uma ótima pulverização.
- **Compatibilidade:** Adequada para todos os acabamentos existentes de origem (OEM) e produtos de preparação Sikkens (com exceção de Washprimers).
- **Preparação da Superfície:**
  - Lixagem final com P500 (lixagem inicial com P360-P400).
  - Para certas aplicações, lixagem final com P1000 (lixagem inicial com P600-P800).
  - Limpar e desengordurar completamente a superfície antes da aplicação do acabamento.
- **Rácio de Mistura (Básicos de Máquina de Misturas):**
  - 100 partes de Autowave MM 2.0
  - 10-50 partes de Activator WB (ajustar conforme condições climáticas e tipo de cor).
  - Utilizar régua de mistura Sikkens 14 Azul para maior precisão.

- **Aplicação:**
  - **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos até estarem completamente mate e secas (recomenda-se o uso de ar forçado ou aumento de temperatura).
  - **Cores Metálicas / Perladas / Efeitos Especiais (SEC):** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até estarem mate e secas. Para uma ótima orientação das partículas metálicas, aumentar a distância de aplicação para 30 cm.
  - **Difuminados:** Utilizar pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas até obter cobertura total. Secar cada demão até matizar antes de difuminar. Em cores metálicas, aplicar uma demão de controlo para melhor orientação das partículas.
  - **Pistola de Aplicação:** Bico de fluido de 1.3 mm, com pressão de 1.7-2.2 bar na entrada da pistola (HVLP máx. 0.6-0.7 bar na cabeça).
- **Tempos de Secagem (Entre demãos e antes do verniz):** Até estar completamente mate e seco. A humidade e a circulação de ar influenciam os tempos de evaporação e secagem; sistemas de ar forçado podem reduzir drasticamente estes tempos. Deixar o objeto arrefecer até à temperatura de aplicação antes de aplicar cor ou verniz.
- **Grossura de Camada:** Com o método de aplicação recomendado, a grossura é de 12-25 µm, não devendo nunca exceder os 30 µm.
- **Repintura:** Repintável com todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS. Tempo máximo de repintura de 24 horas a 25°C.
- **Vida da Mistura:** Todas as cores Autowave MM 2.0 têm uma vida de mistura de 3 meses a 20°C.
- **Armazenamento:** Para um resultado ideal, armazenar os produtos fechados a uma temperatura de 3-35°C, evitando variações bruscas. A congelação resulta em gelificação e não podem ser utilizados.
- **Limpeza de Equipamento:** Limpar e enxaguar bem a pistola após o uso, utilizando Autowave Guncleaner.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.