



BASE AUTOWAVE MM 2.0 336VX SEC VIOLET TO RED XF TRANSP. 500ML

SKU: AW-336VX/0.5

Base de água de alta performance para igualação de cores OEM sólidas, metalizadas e perladas. Oferece cobertura superior e controlo de metalizado para oficinas.

SOBRE

Como especialista em repintura automóvel, compreende a importância da precisão e durabilidade. A Base Autowave MM 2.0 oferece uma solução aquosa de alta performance, ideal para oficinas que procuram excelência na igualação de cores de origem (OEM) sólidas, metalizadas e perladas. Este produto assegura excelente cobertura, controlo de metalizado superior e uma pulverização otimizada, garantindo um acabamento profissional impecável e duradouro.

Características e Vantagens:

- Fórmula aquosa avançada para um desempenho ambientalmente consciente.
- Excelente cobertura e controlo de metalizado para resultados de cor superiores.
- Pulverização otimizada que facilita a igualação de cores OEM.
- Compatível com uma vasta gama de acabamentos existentes e produtos de preparação Sikkens (exceto Washprimers).
- Flexibilidade na aplicação para cores sólidas, metalizadas, perladas e efeitos especiais (SEC).

Preparação da Superfície:

- A superfície deve estar limpa e desengordurada antes da aplicação.
- Para lixagem final com P500, inicie com P360-P400.
- Para lixagem final com P1000, inicie com P600-P800.
- Mantenha um máximo de 100-200 unidades de diferença entre as etapas de lixagem.

Rácio de Mistura e Aplicação:

- Agite bem a embalagem de Autowave MM 2.0 antes de usar.
- **Mistura Padrão:** 100 partes de Autowave MM 2.0 com 10-20 partes de Activator WB.
- **Para Controlo Ótimo de Partículas Metálicas:** 100 partes de Autowave MM 2.0 com 20-30 partes de Activator WB.
- Utilize uma régua de mistura Sikkens (Nº 14 Azul) ou balança para precisão.
- **Viscosidade de Aplicação:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Equipamento de Pulverização:**
 - Pistola de Gravidade: Bico de 1.3 mm, Pressão de 1.7-2.2 bar (entrada da pistola).
 - HVLP: Máx. 0.6-0.7 bar (cabeça da pistola).
- **Aplicação de Cores Sólidas:** 2 demãos ou até cobertura total. Evapore completamente entre demãos até ficarem mate e secas.
- **Aplicação de Cores Metálicas / Perladas / SEC:** Uma demão completa seguida de uma demão intermédia. Evapore completamente entre demãos até ficarem mate e secas. Aumente a distância de aplicação para 30 cm para uma orientação ótima das partículas metálicas.
- **Grossura da Camada:** 12-25 μm (não deve exceder 30 μm).
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 25°C. Se excedido, lixe a superfície e aplique outra demão.
- **Rendimento Teórico:** $\pm 8-14 \text{ m}^2/\text{l}$ de mistura pronta a usar.

Limpeza do Equipamento:

- Limpe e enxague a pistola após o uso com Autowave Guncleaner.
- Limpe a pistola com Activator WB antes de usar Autowave MM 2.0.

Armazenagem:

- Evitar variações bruscas de temperatura.
- Armazenar os produtos fechados à temperatura de aplicação (3°C a 35°C).
- A congelação danifica o produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.