

BASE AUTOWAVE MM 2.0 337BB CYAN TO PURPLE 500ML

SKU: AW-337BB/0.5

Base Autowave 2.0 Cyan to Purple para oficinas, oferece cobertura e controlo metalizado superiores. Ideal para igualação de cores OEM com máxima precisão e durabilidade.

SOBRE

A Base Autowave 2.0 337BB Cyan to Purple 500ml é uma solução de repintura automóvel de vanguarda, especialmente formulada para oficinas profissionais que procuram precisão e eficiência. Esta base de mistura aquosa da gama Autowave MM 2.0 da AkzoNobel oferece uma cobertura excecional, controlo superior de metalizados e uma pulverização otimizada, garantindo uma igualação perfeita de cores OEM sólidas, metalizadas e perladas. Essencial para um acabamento duradouro, deve ser utilizada em conjunto com um verniz Sikkens para máxima proteção ambiental e uma exatidão de cor inigualável.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Base de mistura bicamada à base de água.
- **Benefícios:** Excelente cobertura, controlo de metalizado e ótima pulverização para igualação de cores OEM sólidas, metalizadas e perladas. Garante exatidão de cor superior.
- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos OEM existentes e todos os produtos de preparação Sikkens atuais (exceto Washprimers).
- **Preparação da Superfície:**
  - Lixagem final com P500 (lixagem inicial P360-P400) ou P1000 (lixagem inicial P600-P800).
  - Respeitar o máximo de 100-200 unidades de diferença entre as etapas de lixagem.
  - Limpar e desengordurar completamente a superfície antes da aplicação para eliminar qualquer contaminação.
- **Mistura:**
  - Agitar bem a embalagem de Autowave MM 2.0 antes de usar.

    - Adicionar 10-20 partes de Activator WB para condições climáticas standard.
    - Para controlo de partículas metálicas e facilidade de difuminado, utilizar 20-30 partes de Activator WB.
    - Em condições climáticas extremas, as proporções de Activator WB podem variar conforme temperatura e humidade (ex: até 40-50 partes para metálicos/perlados com humidade <10% e temperatura >35°C).
    - Utilizar régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul ou misturar mediante balança para precisão.
- **Viscosidade de Aplicação:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Equipamento de Aplicação:**
    - **Pistola de Gravidade:** Pico de fluido 1.3 mm, pressão de entrada 1.7-2.2 bar.
    - **Pistola HVLP:** Pressão máxima de 0.6-0.7 bar na cabeça.
- **Processo de Aplicação:**
    - **Cores Sólidas:** 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos até secagem completa e matificação.
    - **Cores Metálicas/Perladas/SEC:** Aplicar 1 demão completa seguida de 1 demão intermédia. Evaporar entre demãos até secagem completa e matificação. Para orientação ótima das partículas metálicas, aumentar distância para 30 cm.
    - **Difuminados:** Utilizar pressão de aplicação menor e demãos finas. Secar cada demão até matificar. Aplicar demão de controlo para cores metálicas.
- **Secagem:** Evaporar entre demãos até estar completamente mate e seco. Antes de aplicar verniz, esperar até estar completamente mate e seco.
- **Grossura da Camada:** 12-25 µm (não exceder 30 µm no total).
- **Repintura:** Compatível com todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS. Tempo máximo de repintura de 24 horas a 25°C.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar (o rendimento prático depende de vários fatores).
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar bem a pistola com Autowave Guncleaner após o uso. Limpar a pistola com Activator WB antes de utilizar Autowave MM 2.0.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.