

**BASE AUTOWAVE MM 2.0 337GA GREEN TO PURPLE 500ML****SKU:** AW-337GA/0.5

Base de água Autowave MM 2.0 para repintura automóvel, com cobertura e controlo metalizado superiores, e elevada precisão de cor OEM.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 da Sikkens é uma solução de repintura automóvel premium, desenvolvida para oficinas que procuram excelência na igualação de cores e durabilidade. Esta base de água inovadora assegura uma pulverização ótima, controlo superior de efeitos metalizados e perlados, e uma precisão de cor incomparável para acabamentos OEM, garantindo resultados consistentes e de alta qualidade.

Características e Aplicação:

- Proporciona excelente cobertura, controlo de metalizado e uma ótima pulverização para igualação de cores de origem (OEM) sólidas, metalizadas e perladas.
- Deve ser utilizada em combinação com verniz Sikkens para assegurar proteção ambiental e uma excelente exatidão de cor.
- Compatível com todos os acabamentos existentes de origem (OEM) e produtos atuais de preparação Sikkens (exceto Washprimers).
- Agitar bem a embalagem de Autowave MM 2.0 antes de usar e agitar todas as cores Autowave MM muito bem após a mistura.
- Viscosidade: 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- Vida da mistura: 3 meses a 20°C (para todas as cores Autowave MM 2.0).
- Rendimento teórico: $\pm 8-14 \text{ m}^2/\text{l}$ de mistura pronta a usar, seguindo o método de aplicação recomendado.
- A grossura de camada recomendada é de 12-25 μm , não devendo exceder 30 μm .

Métodos de Aplicação:

• Equipamento:

- Pico de fluido: 1.3 mm.
- Pressão de aplicação: 1.7-2.2 bar em entrada de pistola (Gravidade); máx. 0.6-0.7 bar em cabeça (HVLP).

• **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até total cobertura. Evaporar entre demãos (com sistemas de ar forçado ou temperatura elevada) até secar e matizar completamente.

• **Cores Metálicas / Perladas / Efeitos Especiais (SEC):** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até secar e matizar totalmente. Para ótima orientação das partículas metálicas, aumentar a distância para 30 cm.

• **Difuminados:** Utilizar pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas até total cobertura. Secar cada demão até matizar antes de difuminar. Em cores metálicas, aplicar uma demão de controlo para orientação das partículas.

• **Cor para Partes Interiores:** Adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener e, opcionalmente, 10% de Activator WB. Não é necessário recobrir com verniz.

Tempos de Secagem:

- Entre camadas: Até estar completamente mate e seco.
- Antes de aplicar verniz: Até estar completamente mate e seco.
- Tempo de repintura: Máximo 24 horas a 25°C. Se excedido, matizar a superfície e aplicar outra demão.

Preparação da Superfície:

- Lixagem final com P500 (inicial com P360-P400) ou P1000 (inicial com P600-P800), respeitando a diferença de unidades entre etapas de lixagem.
- Limpar a superfície com limpador/desengordurante adequado para eliminar qualquer contaminação antes da aplicação do acabamento.

Limpeza do Equipamento:

- Limpar e aclarar bem a pistola após o seu uso, utilizando Autowave Guncleaner.
- Limpar a pistola com Activator WB antes de utilizar Autowave MM 2.0.

INFORMAÇÃO TÉCNICA**SOBRE A MARCA**



Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.