

BASE AUTOWAVE MM 2.0 337WA SILVER TO GREEN 500ML

SKU: AW-337WA/0.5

Base de mistura Autowave MM 2.0 à base de água. Proporciona excelente cobertura, controlo de metalizado e exata igualação de cores OEM para acabamentos profissionais.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 é a solução de acabamento bicamada à base de água da Sikkens, projetada para oficinas profissionais que exigem resultados de excelência. Esta base inovadora garante uma cobertura superior, um controlo excecional do metalizado e uma pulverização otimizada para uma igualação perfeita das cores de origem (OEM), sejam sólidas, metalizadas ou perladas. Garanta a máxima precisão de cor e proteção ambiental ao utilizar esta base em combinação com o verniz Sikkens adequado.

Características e Aplicação:

- **Acabamento de Alta Qualidade:** Proporciona excelente cobertura e controlo do metalizado para igualar cores OEM sólidas, metalizadas e perladas.
- **Base Água Sustentável:** Um produto com base água para um ambiente de trabalho mais saudável e menor impacto ambiental.
- **Substratos Compatíveis:** Adequado para todos os acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens atuais (exceto Washprimers).
- **Preparação da Superfície:**
  - Lixagem final: P500 (se inicial P360-P400) ou P1000 (se inicial P600-P800).
  - Limpar e desengordurar completamente a superfície antes da aplicação.
- **Rácio de Mistura e Aplicação (com Activator WB):**
  - 100 partes de Autowave MM 2.0
  - 10-50 partes de Activator WB (ajustar conforme condições climáticas e tipo de cor).
  - Utilizar régua de mistura Sikkens 14 Azul.

    - Viscosidade: 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
    - Pistola de Gravidade: Pico de fluido 1.3 mm, Pressão de aplicação 1.7-2.2 bar.
    - Pistola HVLP: Pressão máxima 0,6-0,7 bar na cabeça.
- **Processo de Aplicação:**
    - Cores Sólidas: Aplicar 2 demãos ou até total cobertura. Evaporar entre demãos até secar e matizar.
    - Cores Metálicas / Perladas: Aplicar 1 demão completa, seguida de 1 demão intermédia. Evaporar entre demãos. Para orientação ideal das partículas metálicas, aumentar distância para 30 cm.
    - Difuminados: Utilizar menor pressão e demãos finas. Aplicar demão de controlo para metálicos.
- **Tempos de Secagem:** Até estar completamente mate e seco entre camadas e antes de aplicar verniz. O ar forçado pode reduzir drasticamente os tempos.
- **Grossura de Camada:** Recomendado 12-25 µm, não exceder 30µm.
- **Repintabilidade:** Repintável com todos os vernizes Sikkens (VOC), com exceção de Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS. Tempo máximo de repintura: 24 horas a 25°C.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar com Autowave Guncleaner. Evitar contacto entre produtos base água e qualquer tipo de dissolvente.
- **Armazenagem:** Evitar variações bruscas de temperatura, entre 3°C e 35°C. A congelação causa gelificação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.