

BASE AUTOWAVE MM 2.0 337YA GOLD TO SILVER 500ML

SKU: AW-337YA/0.5

Base aquosa premium Autowave MM 2.0 para repintura automóvel. Excelente cobertura, controlo de metalizado e precisão de cor OEM para oficinas.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 337YA Gold to Silver 500ml é a escolha ideal para oficinas de repintura automóvel que procuram a máxima excelência em acabamentos. Esta base aquosa de última geração oferece uma cobertura superior, controlo de pigmentos metálicos e uma pulverização otimizada para uma correspondência de cor OEM perfeita em veículos com acabamentos sólidos, metalizados e perlados, garantindo resultados profissionais e duradouros.

Autowave MM 2.0, um acabamento bicamada à base de água, é reconhecido pela sua excelente cobertura, controlo de metalizado e uma ótima pulverização para igualar cores de origem (OEM). Deve ser usado em combinação com vernizes Sikkens para garantir a proteção ambiental e a durabilidade do acabamento. É a melhor opção para assegurar uma exatidão de cor superior.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Base aquosa para acabamentos bicamada, ideal para cores sólidas, metalizadas e perladas.
- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens (exceto Washprimers). Nota: Cores de efeitos especiais Autowave SEC (exceto SEC2322) devem ser aplicadas sobre Colorbuild Plus Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou base monocamada preto seco e lixado. SEC2322 deve ser aplicado sobre cor NIS 1052.
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P500 (inicial P360-P400) ou P1000 (inicial P600-P800), respeitando as diferenças de grão. A superfície deve ser limpa e desengordurada adequadamente antes da

aplicação.

- **Mistura:** Agitar bem o produto antes de usar. Para misturas de cor, agitar vigorosamente após a formulação. Para condições climáticas standard, adicione 10-20 partes de Activator WB (20-30 partes para controlo de metalizados). Para condições extremas, os rácios de Activator WB variam. Utilizar régua de mistura Sikkens ou balança.
- **Viscosidade de Aplicação:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Equipamento Recomendado:** Pistola de gravidade (bico 1.3 mm, pressão 1.7-2.2 bar) ou HVLP (máx. 0.6-0.7 bar na cabeça).
- **Vida da Mistura:** 3 meses a 20°C para todas as cores Autowave MM 2.0.
- **Processo de Aplicação:**
  - **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos com ar forçado ou calor.
  - **Cores Metálicas/Perladas/SEC:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos. Para orientação ideal das partículas metálicas, aumentar a distância da pistola para 30 cm.
  - **Difuminados:** Usar pressão de aplicação menor, aplicar demãos finas até cobertura. Secar cada demão até matizar. Em metálicas, aplicar demão de controlo.
  - **Cor para Interiores:** Adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener e, opcionalmente, 10% de Activator WB. Não requer verniz.
- **Tempos de Evaporação e Secagem:** Influenciados pela humidade e circulação de ar. Podem ser reduzidos com sistemas de ar forçado. Permitir arrefecimento antes de aplicar verniz.
- **Grossura de Camada:** 12-25 µm por aplicação recomendada; não exceder 30 µm no total.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS. Tempo máximo de repintura: 24 horas a 25°C.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar.
- **Limpeza do Equipamento:** Utilizar Autowave Guncleaner. Limpar a pistola com Activator WB antes de usar o produto. Evitar solventes convencionais e imersão prolongada.
- **Armazenagem:** Embalagem fechada a 20°C, evitar variações bruscas de temperatura. A congelação pode inutilizar o produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.