

BASE AUTOWAVE MM 2.0 338NB SEC ORANGE (RED) METALLIC 500ML

SKU: AW-338NB/0.5

Base bicamada aquosa Autowave MM 2.0 para igualação de cores OEM. Garante cobertura excecional e controlo superior de metalizado em oficinas.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 foi desenvolvida para oficinas de repintura automóvel que procuram a máxima precisão e eficiência. Esta base aquosa de última geração garante uma igualação de cores OEM (sólidas, metalizadas e perladas) excecional, com controlo superior de metalizado e uma cobertura impecável, sendo a escolha ideal para uma exatidão de cor excelente.

Características e Aplicação:

- Acabamento bicamada base água que oferece excelente cobertura, controlo de metalizado e uma ótima pulverização.
- Ideal para igualar cores de origem (OEM) sólidas, metalizadas e perladas.
- Deve ser utilizada em combinação com verniz Sikkens para garantir proteção ambiental.
- Agitar bem a embalagem de Autowave MM 2.0 antes de usar para obter a viscosidade adequada dos básicos.
- Os básicos metálicos Autowave MM 800 devem ser agitados manualmente muito bem antes do primeiro uso.
- Para cores sólidas: Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos usando sistemas de ar forçado ou aumentando a temperatura até secar e matizar.
- Para cores metálicas / perladas / SEC: Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até secar e matizar totalmente.
- Para difuminados: Utilizar uma pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas até cobertura total. Em cores metálicas, aplicar uma demão de controlo para ótima orientação das partículas.

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

- É possível aumentar a transparência em cores de alto poder de cobertura adicionando MM 666 RTS.
- Para partes interiores: Acrescentar 10% de Autowave 2.0 Hardener e, opcionalmente, 10% de Activator WB. Não é necessário recobrir com verniz.
- A grossura de camada recomendada é de 12-25 µm; a grossura de camada total de Autowave MM 2.0 não deve exceder 30µm.

Compatibilidade de Substratos:

- Todos os acabamentos existentes de origem (OEM).
- Todos os produtos de preparação Sikkens atuais, com exceção de Washprimers.
- Nota: Cores de efeitos especiais Autowave SEC (exceto SEC2322) devem ser aplicadas sobre Colorbuild Plus Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou base monocamada preto seco e lixado. Autowave SEC2322 (NIS AV2) deve ser aplicado sobre cor NIS 1052.

Tempos de Secagem:

- Entre camadas: Até estar completamente mate e seco.
- Antes de aplicar verniz: Até estar completamente mate e seco.
- A humidade e circulação de ar influenciam os tempos de secagem, que podem ser reduzidos com ar forçado (distância mínima de 1 metro).
- Quando se utiliza calor para secar, permitir o arrefecimento do objeto antes de aplicar cor ou verniz.

Equipamento Recomendado:

- Pistola de gravidade: Pico de fluido 1.3 mm, Pressão de aplicação 1.7-2.2 bar (entrada pistola).
- HVLP: Máx. 0.6-0.7 bar (em cabeça).
- Viscosidade: 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- Rendimento teórico: ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar, seguindo o método de aplicação recomendado.

Outras Notas Importantes:

- Utilizar proteção respiratória adequada.
- Limpar a pistola com Autowave Guncleaner após o uso e com Activator WB antes de utilizar Autowave MM 2.0.
- Evitar o contacto entre produtos base água e qualquer tipo de dissolvente convencional (exceto para remover resíduos sólidos).
- Repintável com todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- Tempo máximo de repintura: 24 horas a 25°C.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.