

BASE AUTOWAVE MM 2.0 338NC SEC COARSE SPARKLING SILVER 500ML

SKU: AW-338NC/0.5

Base de mistura base água Autowave MM 2.0, ideal para igualação de cores OEM. Proporciona excelente cobertura, controlo metálico e alta precisão de cor.

SOBRE

Para as oficinas de repintura automóvel que procuram a excelência e um acabamento de alta qualidade, a Base Autowave MM 2.0 é a escolha ideal. Esta tinta base água oferece excelente cobertura, controlo do metalizado e uma pulverização ótima para a igualação de cores de origem (OEM) sólidas, metalizadas e perladas. Garante uma precisão de cor inigualável e, quando utilizada em combinação com verniz, proporciona uma proteção duradoura.

Características e Benefícios:

- Excelente cobertura e controlo de metalizado para igualação de cores OEM.
- Base água, otimizada para pulverização em cores sólidas, metalizadas e perladas.
- Proporciona elevada precisão de cor.
- Deve ser usada com vernizes Sikkens para proteção ambiental.

Preparação da Superfície:

- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos existentes de origem (OEM) e produtos de preparação Sikkens (exceto Washprimers).
- **Lixagem Final:** P500 a seco ou P1000 a húmido. Respeitar o máximo de 100-200 unidades de diferença entre as etapas de lixagem.
- **Limpeza:** Eliminar qualquer contaminação da superfície com limpador/desengordurante adequado antes da aplicação.

Instruções de Mistura e Aplicação:

- Agitar bem a embalagem da Autowave MM 2.0 antes de usar para obter uma adequada viscosidade dos básicos.
- Todas as cores Autowave MM devem ser agitadas muito bem diretamente depois de misturar segundo a fórmula.
- **Rácio de Mistura Standard:** 100 partes de Autowave MM 2.0 com 10-50 partes de Activator WB (ajustar conforme condições climáticas e tipo de cor).
- **Viscosidade:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Pistola de Gravidade:** Bico de fluido 1.3 mm, pressão de 1.7-2.2 bar na entrada da pistola (HVLP máx. 0.6-0.7 bar na cabeça).

Processo de Aplicação:

- **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos utilizando sistemas de ar forçado ou calor até secar e matizar completamente. Permitir arrefecimento da superfície, se necessário.
- **Cores Metálicas/Perladas/SEC:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos utilizando sistemas de ar forçado ou calor até secar e matizar totalmente. Para uma ótima orientação das partículas metálicas, aumentar a distância para 30 cm.
- **Difuminados:** Utilizar uma pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas até obter cobertura total. Secar cada demão até matizar antes de difuminar. Em cores metálicas, aplicar uma demão de controlo para ótima orientação das partículas.
- **Cor para Partes Interiores:** Adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener à Autowave MM 2.0. É possível adicionar 10% de Activator WB. Não é necessário recobrir com verniz.
- **Espessura da Camada:** Com o método recomendado, Autowave MM 2.0: 12-25 µm (não exceder 30µm).

Tempos de Secagem e Repintura:

- **Entre Camadas e Antes do Verniz:** Até estar completamente mate e seco.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- **Tempo Máximo de Repintura:** Máximo 24 horas a 25°C. Se excedido, matizar a superfície e aplicar outra demão.

Limpeza do Equipamento:

- Limpar e enxaguar bem a pistola após o uso, utilizando Autowave Guncleaner.
- Limpar a pistola com Activator WB antes de utilizar Autowave MM 2.0.
- Não utilizar dissolvente convencional, exceto para eliminar resíduos sólidos. Não manter a pistola submersa por longos períodos.

Rendimento Teórico:

- Seguindo o método de aplicação recomendado, o rendimento teórico é de ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.