

BASE AUTOWAVE MM 2.0 338NF SEC FINE SPARKLING SILVER 500ML

SKU: AW-338NF/0.5

Base água Autowave MM 2.0 proporciona excelente cobertura e controlo de metalizado. Essencial para igualação precisa de cores OEM em oficinas auto.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 é a solução ideal para oficinas de repintura automóvel que procuram resultados de excelência e precisão inigualável. Esta base água de última geração, formulada para acabamentos bicamada, garante uma cobertura superior, controlo otimizado do metalizado e uma pulverização perfeita para igualar as cores de origem (OEM) sólidas, metalizadas e perladas. Essencial para combinar com vernizes Sikkens, assegura proteção ambiental e uma exatidão de cor excecional.

Características e Aplicação:

- **Tipo de Produto:** Base de mistura base água, desenvolvida para acabamentos de alta qualidade.
- **Substratos Compatíveis:** Aplique sobre todos os acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens atuais (exceto Washprimers). Para cores de efeitos especiais (SEC), pode ser necessário aplicar sobre Colorbuild Plus Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou base monocamada preto seco e lixado.
- **Preparação da Superfície:** A superfície deve ser lixada (lixagem final com P500 ou P1000) e limpa para eliminar qualquer contaminação usando um limpador/desengordurante adequado.
- **Mistura:** Agitar bem a embalagem antes de usar. Misturar 100 partes de Autowave MM 2.0 com 10-50 partes de Activator WB (a proporção varia conforme as condições climáticas e tipo de cor). Utilize a régua de mistura Sikkens nº 14 Azul para maior precisão. A vida da mistura é de 3 meses a 20°C.
- **Viscosidade de Aplicação:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Equipamento e Pressão:**
  - Pistola de Gravidade: Bico de fluido 1.3 mm, pressão de 1.7-2.2 bar na entrada da pistola.
  - Pistola HVLP: Pressão máxima de 0.6-0.7 bar na cabeça.

- **Processo de Aplicação:**
  - Cores Sólidas: Aplique 2 demãos ou até cobertura total. Evapore entre demãos até a superfície ficar completamente mate e seca, utilizando ar forçado ou calor.
  - Cores Metálicas/Perladas/SEC: Aplique uma demão completa seguida de uma demão intermédia. Evapore entre demãos até a superfície ficar mate e seca. Para uma orientação ótima das partículas metálicas, aumente a distância de aplicação para 30 cm na demão de controlo.
  - Difuminados: Utilize uma pressão de aplicação menor e aplique demãos finas até obter cobertura total. Seque cada demão até matizar antes de difuminar.
- **Espessura de Camada:** 12-25 µm com o método recomendado, não excedendo os 30µm.
- **Tempo de Secagem entre Camadas:** Até estar completamente mate e seco.
- **Repintura:** Compatível com todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS. Tempo máximo de repintura de 24 horas a 25°C.
- **Rendimento Teórico:** Aproximadamente 8-14 m²/l de mistura pronta a usar, dependendo de fatores como a forma do objeto, rugosidade e técnica de aplicação.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpe a pistola com Autowave Guncleaner e Activator WB. Evite dissolventes convencionais, exceto para resíduos sólidos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.