

BASE AUTOWAVE MM 2.0 338NM SEC MEDIUM SPARKLING SILVER 500ML

SKU: AW-338NM /0.5

Base de mistura de água para acabamentos de alta qualidade. Oferece cobertura superior, controlo de metalizados e pulverização otimizada para cores OEM.

SOBRE

O Autowave MM 2.0 é uma base de mistura aquosa de alta performance, desenvolvida para proporcionar resultados excecionais em repintura automóvel. Ideal para oficinas profissionais que procuram máxima exatidão de cor e um acabamento de qualidade superior em cores OEM sólidas, metalizadas e perladas. Este produto garante excelente cobertura, controlo de metalizado e uma pulverização ótima, sendo a melhor seleção para uma exatidão de cor superior.

Características e Benefícios:

- Base de mistura aquosa para acabamentos de alta qualidade.
- Proporciona excelente cobertura e um controlo superior de metalizado.
- Permite uma pulverização otimizada para uma igualação precisa de cores OEM, sólidas, metalizadas e perladas.
- Deve ser utilizado em combinação com um verniz Sikkens para garantir a proteção ambiental do acabamento.
- Compatível com todos os acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens (exceto Washprimers).
- Não necessita de elastizante para aplicação em peças de plástico.
- Apresenta uma vida útil de mistura de 3 meses a 20ºC para as cores Autowave MM 2.0.
- Rendimento teórico de ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar, dependendo de vários fatores.
- O valor limite de COV na UE para este produto pronto a usar é de 420 g/litro.

Métodos de Aplicação:

- **Preparação da Superfície:** A lixagem final deve ser com P500 (iniciando com P360-P400) ou P1000 (iniciando com P600-P800), respeitando o máximo de 100 ou 200 unidades de diferença entre etapas, respetivamente. Limpar e desengordurar a superfície cuidadosamente antes da aplicação.
- **Mistura:** Agitar bem a embalagem antes de usar e agitar todas as cores Autowave MM 2.0 após misturar. Adicionar 10-20 partes de Activator WB para condições standard ou 20-30 partes para controlo de partículas metálicas e facilidade de difuminado. Para condições climáticas extremas, consultar a ficha técnica para rácios específicos. Utilizar régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul ou balança para precisão.
- **Pistola e Pressão:** Para pistola de gravidade, bico de fluido de 1.3 mm e pressão de aplicação de 1.7-2.2 bar na entrada da pistola. Para HVLP, máx. 0.6-0.7 bar na cabeça.
- **Processo para Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos (com ar forçado ou aumento de temperatura) até a superfície estar completamente mate e seca. Permitir arrefecimento da superfície se necessário.
- **Processo para Cores Metálicas / Perladas / SEC:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos (com ar forçado ou aumento de temperatura) até a superfície estar completamente mate e seca. Para uma orientação ótima das partículas metálicas, aumentar a distância de aplicação para 30 cm.
- **Difuminados:** Utilizar pressão de aplicação reduzida e aplicar demãos finas até obter cobertura total. Secar cada demão até matizar antes de difuminar. Em cores metálicas, aplicar uma demão de controlo para melhor orientação das partículas. O difuminado pode ser feito sobre acabamentos existentes ou camadas de MM666.
- **Secagem e Evaporação:** A humidade e circulação de ar influenciam os tempos. A utilização de sistemas de ar forçado (mínimo 1 metro de distância) pode reduzir drasticamente os tempos de evaporação. Se for utilizado calor para secar, permitir que o objeto arrefeça até à temperatura de aplicação antes de prosseguir.
- **Grossura de Camada:** Com o método recomendado, a grossura é de 12-25 µm, nunca excedendo os 30µm.
- **Tempo de Repintura:** Máximo de 24 horas a 25°C. Caso este tempo seja excedido, matizar a superfície e aplicar outra demão.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar e aclarar a pistola com Autowave Guncleaner após o uso. Limpar a pistola com Activator WB antes de utilizar Autowave MM 2.0. Evitar dissolventes convencionais, exceto para remover resíduos sólidos.

Recomendações de Segurança e Armazenagem:

- Utilizar proteção respiratória adequada, sendo recomendado equipamento com fornecimento de ar.
- Armazenar o produto em embalagens fechadas a 20°C, evitando variações bruscas de temperatura (entre 3°C e 35°C).
- A congelação pode causar gelificação nos básicos Autowave MM 2.0, tornando-os inutilizáveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.