

BASE AUTOWAVE MM 2.0 338NS SEC SPARKLE SILVER RAINBOW 500ML

SKU: AW-338NS/0.5

Base de mistura aquosa de alta performance para repintura automóvel, com excelente cobertura e controlo de metalizado.

SOBRE

Desenvolvida para oficinas profissionais, a Base Autowave MM 2.0 oferece uma performance superior em repintura automóvel. Esta base de mistura à base de água, com acabamento bicamada, garante excelente cobertura, controlo de metalizado e uma pulverização ótima para igualar cores de origem (OEM) sólidas, metalizadas e perladas. Deve ser utilizada em combinação com verniz Sikkens para proteção ambiental, garantindo a máxima exatidão de cor e resultados profissionais duradouros.

Características e Aplicação:

- **Descrição:** Base aquosa bicamada para excelente cobertura, controlo de metalizado e pulverização ótima na igualação de cores OEM sólidas, metalizadas e perladas.
- **Compatibilidade:** Todos os acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens, exceto Washprimers. Para cores de efeitos especiais (SEC, exceto SEC2322), aplicar sobre Colorbuild Plus Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou base monocamada preto seco e lixado.
- **Produtos e Aditivos:** Autowave MM 2.0 (Básicos de máquina de misturas), Autowave RM SEC cores preparadas. Ativadores: Activator WB. Aditivos: Autowave Separator, Autowave Guncleaner, Autowave 2.0 Hardener.
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P500 (inicial P360-P400) ou P1000 (inicial P600-P800). Limpar e desengordurar completamente a superfície antes da aplicação.
- **Mistura:** Agitar bem a embalagem antes de usar para viscosidade adequada. Básicos metálicos MM 800 devem ser agitados manualmente. Todas as cores Autowave MM devem ser bem agitadas após misturar segundo a fórmula de cor.

- **Rácio de Mistura (Standard):** 100 partes Autowave MM 2.0 com 10-50 partes Activator WB. Usar régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul.
- **Diluição Opcional:** Para reduzir opacidade em difuminados, adicionar MM 666.
- **Viscosidade:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20° C.
- **Pistola de Aplicação:** Gravidade 1.3 mm (1.7-2.2 bar entrada); HVLP máx. 0.6-0.7 bar (cabeça).
- **Vida da Mistura:** 3 meses a 20ºC para todas as cores Autowave MM 2.0.
- **Processo de Aplicação (Cores Sólidas):** 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos (ar forçado/temperatura) até secar e matizar.
- **Processo de Aplicação (Metálicas/Perladas/SEC):** Uma demão completa, seguida de demão intermédia. Evaporar entre demãos até secar e matizar. Aumentar distância a 30 cm para orientação de partículas metálicas.
- **Difuminados:** Usar pressão de aplicação menor, demãos finas. Secar cada demão até matizar antes de difuminar.
- **Cor para Interiores:** Adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener a Autowave MM 2.0. Opcional: mais 10% Activator WB para aplicação ótima. Não necessita de verniz.
- **Secagem e Ar Forçado:** A humidade e circulação de ar influenciam os tempos de evaporação e secagem. Podem ser reduzidos com ar forçado (distância mínima 1 metro).
- **Grossura de Camada:** 12-25 µm com método recomendado. Não exceder 30 µm.
- **Mascarar:** Uma vez totalmente mate e seco.
- **Eliminação de Motas:** Evaporar até mate/seco, matizar suavemente com P800, remover resíduos de lixagem.
- **Repintável Com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 25°C. Se excedido, matizar e aplicar outra demão.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar.
- **Limpeza de Equipamento:** Limpar com Autowave Guncleaner. Limpar com Activator WB antes de usar Autowave MM 2.0.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.