

BASE AUTOWAVE MM 2.0 338SA SILVER ARGENTUM 0.75L

SKU: AW-338SA/0.75

Base aquosa de alta performance para igualação de cores OEM sólidas, metalizadas e perladas. Cobertura superior e controlo de metalizado para oficinas.

SOBRE

A Base Autowave MM 2.0 338SA Silver Argentum é a escolha profissional para obter acabamentos de excelência na repintura automóvel. Desenvolvida com tecnologia de base aquosa, esta base oferece uma cobertura superior e um controlo de metalizado inigualável, essencial para igualar com precisão as cores OEM sólidas, metalizadas e perladas mais exigentes. Garanta uma proteção ambiental robusta e a máxima exatidão de cor ao combinar esta base com o verniz Sikkens adequado.

Características e Aplicação:

- **Descrição:** Acabamento bicamada base água que proporciona excelente cobertura, controlo do metalizado e uma ótima pulverização na igualação de cores de origem (OEM) sólidas, metalizadas e perladas. Deve ser utilizado em combinação com verniz Sikkens para proteção ambiental.
- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos existentes de origem (OEM) e todos os produtos atuais de preparação Sikkens, à exceção de Washprimers.
- **Materiais Básicos:** Dispersão acrílica base água.
- **Produto e Aditivos:** Autowave MM 2.0 (Básicos de máquina de misturas), Autowave RM SEC cores preparadas. Ativadores: Ativador WB. Aditivos: Autowave Separator, Autowave Guncleaner, Autowave 2.0 Hardener. Não é necessário elastizante para aplicar em peças de plástico.
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P500 (inicial P360-P400) ou P1000 (inicial P600-P800), respeitando as diferenças de lixagem indicadas. Limpeza da superfície, eliminando qualquer contaminação com limpador/desengordurante adequado antes da aplicação.
- **Mistura:** Agitar bem a embalagem de Autowave MM 2.0 antes de usar. Os básicos metálicos Autowave MM

800 devem ser agitados manualmente antes da primeira utilização. Todas as cores Autowave MM devem ser agitadas muito bem após a mistura segundo a fórmula. Utilizar régua de mistura Nº 14 Azul ou balança para uma mistura precisa.

- **Viscosidade:** 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
- **Equipamento de Aplicação:**
  - Pistola de Gravidade: Bico de fluido 1.3 mm, Pressão de aplicação 1.7-2.2 bar (entrada pistola).
  - Pistola HVLP: Bico de fluido 1.3 mm, Pressão máx. 0,6-0,7 bar (em cabeça).
- **Vida da Mistura:** 3 meses a 20ºC para todas as cores Autowave MM 2.0.
- **Processo de Aplicação:**
  - **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos utilizando ar forçado ou aumentando a temperatura até secar e matizar completamente.
  - **Cores Metálicas / Perladas / SEC:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos. Para orientação ótima das partículas metálicas, aumentar a distância a 30 cm.
  - **Difuminados:** Utilizar pressão de aplicação menor e aplicar demãos finas até cobertura total. Secar cada demão até matizar antes de difuminar. Em cores metálicas, aplicar uma demão de controlo para orientação das partículas metálicas.
- **Grossura de Camada:** 12-25 µm com o método de aplicação recomendado. A grossura total não deve exceder 30µm.
- **Repintável Com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS.
- **Tempo de Repintura:** Máximo 24 horas a 25°C. Se exceder, matizar a superfície e aplicar outra demão.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar, dependendo de fatores como forma do objeto, rugosidade da superfície, técnica e circunstâncias de aplicação.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar bem a pistola após o uso com Autowave Guncleaner. Limpar a pistola com Ativador WB antes de usar Autowave MM 2.0. Evitar dissolventes convencionais (exceto para resíduos sólidos) e não submergir a pistola por longos períodos.
- **Armazenagem:** Caducidade referente a embalagens fechadas a 20°C. Evitar variações bruscas de temperatura. Armazenar entre 3 e 35°C para ótimos resultados. A congelação pode causar gelificação/grumos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.