

BASE AUTOWAVE MM 2.0 339NA SEC LILAC TO BLUE 500ML

SKU: AW-339NA /0.5

Base Autowave MM 2.0: acabamento bicamada base água para igualação de cores OEM. Cobertura excecional, controlo metálico e exatidão de cor para oficinas.

SOBRE

Para oficinas auto profissionais que procuram um acabamento bicamada base água de alta performance, a Base Autowave MM 2.0 339NA SEC Lilac to Blue 500ml é a escolha ideal. Este produto oferece uma excelente cobertura, controlo superior de efeitos metalizados e perolados, e uma pulverização otimizada para uma igualação de cores OEM (origem) sólida, metalizada e perlada. Desenvolvida para ser utilizada em combinação com os vernizes Sikkens, garante proteção ambiental e a máxima exatidão de cor para todas as suas reparações.

Características e Aplicação:

- **Descrição:** Base bicamada à base de água que proporciona excelente cobertura e controlo do metalizado, otimizada para igualação de cores OEM sólidas, metalizadas e perladas. Deve ser utilizada em combinação com verniz Sikkens para proteção ambiental e uma excelente exatidão de cor.
- **Substratos Compatíveis:** Todos os acabamentos existentes de origem (OEM) e todos os produtos de preparação Sikkens atuais, com exceção de Washprimers. Cores de efeitos especiais Autowave SEC (exceto SEC2322) devem ser aplicadas sobre Colorbuild Plus Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou base monocamada preto seco e lixado.
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P500 ou P1000. Lixagem inicial com P360-P400 ou P600-P800, respeitando o máximo de 100 ou 200 unidades de diferença entre etapas. Limpar e desengordurar completamente a superfície antes da aplicação.
- **Mistura (Condições Climáticas Standard):** Agitar bem antes de usar.
    - 100 partes de Autowave MM 2.0
    - 10-20 partes de Activator WB (para cores Autowave MM 2.0)

    - 20-30 partes de Activator WB (para cores Autowave 2.0, para controlo de partículas metálicas e facilidade de difuminado)
    - Utilizar régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul ou misturar por balança.
- **Pistola e Pressão de Aplicação:**
    - Pistola de Gravidade: Bico de fluido 1.3 mm, Pressão de aplicação 1.7-2.2 bar (entrada pistola)
    - HVLP: Pressão máx. 0,6-0,7 bar (em cabeça)
- **Processo de Aplicação:**
    - **Cores Sólidas:** Aplicar 2 demãos ou até total cobertura. Evaporar entre demãos até secar e matizar completamente.
    - **Cores Metálicas/Perladas/SEC:** Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até secar e matizar totalmente. Aumentar a distância para 30 cm para uma orientação ótima das partículas metálicas.
    - **Difuminados:** Utilizar pressão de aplicação menor e demãos finas. Secar cada demão até matizar antes de difuminar. Em metálicas, aplicar demão de controlo para orientação ótima das partículas.
    - **Cor para Partes Interiores:** Adicionar 10% de Autowave 2.0 Hardener a Autowave MM 2.0. Opcionalmente, 10% de Activator WB pode ser adicionado. Não necessita de verniz.
- **Tempos de Secagem (entre camadas):** Até estar completamente mate e seco. Antes de aplicar verniz: Até estar completamente mate e seco.
- **Grossura de Camada Recomendada:** 12-25 µm. A grossura total não deve exceder 30µm.
- **Vida da Mistura:** 3 meses a 20ºC.
- **Rendimento Teórico:** ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar, dependendo de fatores como forma do objeto, rugosidade da superfície, técnica de aplicação, etc.
- **Repintável com:** Todos os vernizes Sikkens (VOC), com exceção de Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS. Tempo de repintura máximo: 24 horas a 25°C.
- **Limpeza do Equipamento:** Limpar a pistola com Autowave Guncleaner após uso e com Activator WB antes de usar Autowave MM 2.0.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.