

BASE AUTOWAVE MM 2.0 339NE SEC GREEN SPARKLE 500ML

SKU: AW-339NE /0.5

Base aquosa de alta performance para repintura automóvel, com cobertura superior, controlo de metalizado e exatidão de cor para OEM.

SOBRE

Para oficinas de repintura automóvel que procuram resultados de excelência, a Base Autowave MM 2.0 é a escolha ideal. Esta base aquosa de última geração oferece uma performance superior em cobertura, controlo de metalizado e uma capacidade de pulverização otimizada para uma correspondência de cor exata com os acabamentos originais (OEM) sólidos, metalizadas e perladas. Desenvolvida para ser utilizada em combinação com vernizes Sikkens, garante proteção ambiental e uma precisão de cor inigualável, assegurando acabamentos de alta qualidade e durabilidade. É essencial agitar bem a embalagem antes de cada uso para garantir a viscosidade adequada dos básicos.

Características e Aplicação:

- **Substratos Compatíveis**: Aplica-se sobre todos os acabamentos OEM existentes e produtos de preparação Sikkens atuais (com exceção de Washprimers). Cores de efeitos especiais (SEC), como a 339NE SEC Green Sparkle, devem ser aplicadas sobre Colorbuild Plus Preto, Autowave MM 2.0 MM 400 Preto ou uma base monocamada preto seco e lixado.
- **Preparação da Superfície**: A lixagem final deve ser com P500 (inicial P360-P400) ou P1000 (inicial P600-P800), respeitando um máximo de 100-200 unidades de diferença entre as etapas. Limpar e desengordurar completamente a superfície antes da aplicação.
- **Mistura**:
  - 100 partes de Autowave MM 2.0
  - 10-50 partes de Activator WB (ajustar conforme condições climáticas)
  - Utilizar régua de mistura Sikkens Nº 14 Azul para precisão.

  - Viscosidade de aplicação: 20-30 segundos em copo DIN 4 a 20°C.
  - Vida útil da mistura: 3 meses a 20°C.
- **Equipamento de Aplicação**:
  - Pistola de gravidade: Bico de fluido de 1.3 mm, pressão de 1.7-2.2 bar na entrada da pistola.
  - HVLP: Máximo 0.6-0.7 bar na cabeça.
- **Processo de Aplicação**:
  - **Cores Sólidas**: Aplicar 2 demãos ou até cobertura total. Evaporar entre demãos até estarem completamente foscas e secas.
  - **Cores Metálicas / Perladas / SEC**: Aplicar uma demão completa, seguida de uma demão intermédia. Evaporar entre demãos até estarem completamente foscas e secas. Para uma orientação ótima das partículas metálicas, aumentar a distância da pistola para 30 cm.
  - **Difuminados**: Utilizar menor pressão de aplicação e aplicar demãos finas. Aplicar uma demão de controlo para orientação das partículas metálicas.
  - **Camada de Tinta**: 12-25 µm por demão, nunca excedendo os 30 µm no total.
- **Tempos de Secagem (entre camadas e antes do verniz)**: Até que a camada esteja completamente mate e seca.
- **Repintura**: Compatível com todos os vernizes Sikkens (VOC), exceto Autoclear, Autoclear III, Autoclear LV Supreme e vernizes MS. Tempo máximo de repintura de 24 horas a 25°C.
- **Rendimento Teórico**: ± 8-14 m²/l de mistura pronta a usar, dependendo de fatores como a forma do objeto, rugosidade e técnica de aplicação.
- **Limpeza do Equipamento**: Utilizar Autowave Guncleaner ou Activator WB. Evitar solventes convencionais e não submergir a pistola por longos períodos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.